

环氧面漆 面漆 可来样定制

产品名称	环氧面漆 面漆 可来样定制
公司名称	上海友友涂料有限公司
价格	24.00/Kg
规格参数	品牌:YOYOU 型号:309
公司地址	上海市金山区第二精细化工区金环路658号
联系电话	021-37903539 13661694113

产品详情

产品组成： 由改性环氧树脂、特种固化剂体系，优质耐酸、碱、盐腐蚀的颜填料，及助剂组成的专业性重防腐涂料，双组份包装。

适用于钢铁基材的化工设备、设施及酸、碱贮罐内壁重防腐涂装和大型厂房室内钢结构的表面涂装

： 环境温度 5 ，相对湿度 85%，底材必须高于露点以上3 ，刮风沙天气不宜户外施工。

膜平整

细度 μm	40
干燥时间，	
表干 (25° C)	6h
实干 (25° C)	24h

完全固化 (25° C)	7d
柔韧性, mm	1
冲击强度, kg*cm	50
附着力 (划圈法), 级	2
耐水性(6个月)	不起泡,不生锈

施工说明：

配 比：

甲：乙=4：1，以包装桶合格证为准

施工方式：刷涂、辊涂、无空气高压喷涂

理论用量：200-220克/平方米/道

稀释剂：专用稀释剂

稀释比：0—20%

干膜厚度：50-60微米/道

最短8 h，最长48h，超过48h应打磨后复涂

建议涂装道数：1-2道

为了确保足够的附着力，被涂物表面必须清洁、干燥和坚固。除去所有的油灰、脂、污垢、松动的锈层和其它外部附着物。

*在氧化皮钢材：喷砂处理至Sa2级

*无氧化皮钢材：风动或电动打磨工具打磨Sa3级

*涂有车间底漆的钢材：漆膜损伤及锈蚀处二次除锈，打磨至Sa3级

*焊接、火焰切割或火工校正燃烧部位：打磨至Sa3级

*有旧漆膜底材：除去松动失效的旧漆膜及铁锈，以风动或电动打磨工具处理至Sa3级

首先将甲、乙组份倒在同一容器内用电动搅拌器充分搅拌均匀，在搅拌时

缓缓加入适量稀释剂，调整至施工粘度，熟化10-20分钟即可使用；按当班用量，用多少配多少，以免造成浪费；一般在6小时内用完，夏季在4小时内用完，为延长施工时限可稍加入稀释剂将其用完

附注： 储存条件：
阴凉通风干燥处

干燥处，严防雨水及潮气)

装16斤；乙组份5升容器装4公斤

注 意： 本品只用于专业用途

*眼睛：如涂料溅入眼睛，应立即用清水冲洗，并请医生诊治。

*皮肤：如皮肤为涂料沾染，应用肥皂及大量清水冲洗或使用适当的工业清洁剂，最好不要用溶剂或稀释剂。

入或咽入;如因吸入过量的溶剂气体和漆雾者。应立即将其移至空气新鲜地方，松开衣领，使其逐渐复原。如有咽入者，则应立即请医生诊治

本产品手册中所承载之资料及数据，仅供涂装使用时参考。对于用户若使用本产品于其所自定用途，则本公司只保证涂料本身质量，恕不负责其它方面之问题。本手册之资料，本公司将根据产品的不断改进和提高而有权修改之