

XK界面剂 有效解决砂浆与混凝土的粘接问题

产品名称	XK界面剂 有效解决砂浆与混凝土的粘接问题
公司名称	河北砼科工程技术有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:兴科 表干时间:2h 实干时间:4h
公司地址	衡水市桃城区胜利西路881号3层339室（衡水康龙装饰有限公司）
联系电话	0318-8513465 13403181219

产品详情

XK界面剂是一种由无机粉料和有机高分子聚合物乳液复合而成的双组份材料，涂刷在混凝土表面可有效地提高表层砂浆与混凝土的粘接强度。

特点

聚合物含量高 保证界面剂与混凝土具有良好的粘附着力

缓解变形能力 可有效缓解温度变形对砂浆层的应力破坏

施工性能良好 可在潮湿或干燥基面上直接施工，喷涂或涂刷

绿色环保产品 本品无毒、无污染，属绿色建材产品

应用范围

应用于混凝土修补、防护涂层、仿木桩面层的界面处理施工，提高面层的粘结强度。

应用于地面自流平砂浆铺摊前的底层处理，以改善砂浆与地面的粘结能力，阻止气泡的产生及水分过快的渗入底层。

应用于瓷砖、大理石、石材、聚苯板等装饰材料的粘贴。

应用与混凝土墙体、轻型墙体的抹灰。

技术指标

序号	检验项目		标准要求	检测值
1	剪切粘结强度/Mpa	7天	0.7	0.9
2	剪切粘结强度/Mpa	14天	1.0	1.2
3	拉伸粘结强度/Mpa	7天	0.3	0.6
4	拉伸粘结强度/Mpa	浸水处理	0.3	0.8
5	拉伸粘结强度/Mpa	热处理	0.3	0.7
6	拉伸粘结强度/Mpa	碱处理	0.3	0.7

注意事项

不宜在雨天、冰冻时进行室外作业施工，施工温度在5℃以上。

在潮湿不通风环境施工时，应配备通风设备。

一次配料不宜太多，1小时内用完为宜。

储存

本品应避免受冻、受潮、暴晒，5℃以上阴凉通风处贮存。

原密封包装可储存6个月。