

建筑用外墙腻子粉（柔性）

产品名称	建筑用外墙腻子粉（柔性）
公司名称	福建省宁德市新建工防水材料科技有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:建工 型号:柔性
公司地址	福建省宁德霞浦县盐田工业区洋墩厝2号
联系电话	86-05938755567 13905036711

产品详情

由福建省宁德市新建工防水材料科技有限公司研制生产的建工牌外墙腻子是以水泥、聚合物粉末、合成树脂乳液等材料为主要粘结剂，配以填料、助剂等精制而成，产品具有精白、细腻，施工和易性好，强度高，耐水性好，抗开裂等特点，主要应用于建筑外墙涂饰工程中。

建工牌外墙腻子按腻子膜柔韧性或动态抗开裂性指标分为三种类别：

普通型（WNZP）适用于普通建筑外墙涂饰工程（不适宜用于外墙保温涂饰工程）；

柔性（WNZR）适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求的建筑外墙涂饰工程；

弹性（WNZT）适用于抗裂要求较高的建筑外墙涂饰工程。

【产品特性】

- 1.具有良好的耐候性，不起泡，不粉化，不空鼓，抗开裂性能佳，不易剥落等性能；
- 2.黏结力强，耐水性好，能与基层牢固黏结；
- 3.施工便捷，调水即用，刮涂简单，易于收平，施工性好，绿色环保；
- 4.本品精白、细腻，主要用于建筑基层的找平、抗裂等外墙涂饰工程。

【技术指标】

执行标准：JG/T157-2009《建筑外墙用腻子》

【施工方法】

- 1.外墙腻子施工前，基层应使用喷洒器喷水湿润，但严禁出现明水。
- 2.为避免腻子收缩过大，导致出现开裂和脱落，每道批刮不得过厚，根据不同腻子的特点，通常厚度以0.5-1mm为宜。
- 3.腻子通常批刮两道以上，两道腻子的间隔时间不能过短，必须要在第一道腻子干燥后，再批刮第二道腻子。
- 4.腻子批刮施工时，不得过多的往返刮涂，以免出现卷皮、脱落或将腻子中的胶料挤出，封住表面不易干燥。
- 5.批刮腻子填补基层空洞和裂缝时，应用力将腻子压进缺陷内，要填满、填实，将四周的腻子收刮干净，尽量减少腻子刮涂痕迹。
- 6.腻子批刮还应采用2M铝合金直尺首先沿横向刮平，再沿纵向刮平，使之满足平整度和垂直度的要求。
- 7.通常情况下，腻子批刮完成24小时（25℃）达到实干后方可进行打磨；打磨完毕后，视温、湿度状况应喷水养护，养护期2-3天。
- 8.腻子打磨应将砂纸包在打磨垫块上，往复用力推动垫块进行打磨，不能直接用手指压砂纸打磨，以免影响打磨的平整度。也可用电动打磨机打磨。
- 9.腻子打磨时，应着重将刮痕处打磨平整。打磨完毕后，表面应平整、光滑，腻子层厚度应控制在1.0-1.5mm之间为宜。

【注意事项】

- 1.基层要牢固，无松散脱粉现象；
- 2.搅拌至适当稠度、静置5-10分钟再次搅拌方可使用；
- 3.阴雨天或高温天慎重施工；

4.泛碱严重的墙面应特殊处理；

5.储存于干燥阴凉处，保质期6个月。

【包装及贮运】

复膜袋：25kg/袋 储存：置于通风阴凉干燥处，贮存期六个月。

欲了解更多产品详情，欢迎您访问企业官方网站

： <http://www.xjgfs.com>或致电公司全国统一服务热线400-0593-321许先生。