

# 天诺310系列玻璃工艺品粘接uv胶 免费试样

产品名称	天诺310系列玻璃工艺品粘接uv胶 免费试样
公司名称	东莞市长安天诺电子材料经营部
价格	面议
规格参数	品牌:天诺 型号:310 规格:250克/瓶
公司地址	广东 东莞市 长安镇上沙社区中山北路
联系电话	076985356630 18029037286

## 产品详情

天诺310系列玻璃工艺品粘接uv胶 免费试样

### 一、应用范围：

3107用于玻璃与玻璃平面粘接时对磨边或打孔要求不高的场合；3108用于玻璃与玻璃平面粘接时对磨边或打孔有很高要求的场合；3106主要用于玻璃与玻璃的立面粘接。常应用于玻璃工艺品、玻璃餐台、玻璃茶几、艺术玻璃、洗手盘、浴室镜等等玻璃制品行业。

### 二、产品特点：

- 1、固化后胶层收缩率小，打磨、打孔后玻璃不开裂、不进水；
- 2、柔韧性增强配方，大面积玻璃粘接时胶层不发白、不起彩纹或白纹；
- 3、比一般UV胶明显有更高的透明度，固化后产品长期不变黄、不白化；
- 4、特低粘度，大面积粘接无气泡，易于清洗；
- 5、低气味、低腐蚀；

备注：3108的收缩率低于3107，并且强度要高于3107，常用于要求较高的玻璃平面粘接。

### 三、产品参数

--

固化前			
测试项目	3107	3108	3106
颜色	透明液体	透明液体	透明液体
折射率	1.5	1.5	1.503
粘度 (mpa.s) 25	55	55	100
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	1.04	1.04	1.06
定位时间 (s)	15	15	12
完全固化时间 (s)	60	60	500~600
固化后：			
拉伸强度 (mpa)	14 (玻璃粘玻璃)	17 (玻璃粘玻璃)	18 (玻璃粘玻璃)
硬度 (邵D)	50	58	67
收缩率 (%)	5	2	

以上产品的定位时间及完全固化时间是玻璃与玻璃粘接在40瓦飞利浦紫外线灯光强为7.5 mW/cm<sup>2</sup>的条件下测得。

#### 四、产品用途

3107:普通平面玻璃粘接

3108:用于要求比较高的平面玻璃粘接

3106:小面积及立面玻璃粘接