

ABS台湾奇美PA-777B

产品名称	ABS台湾奇美PA-777B
公司名称	东莞市奥亚塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:台湾奇美ABS代理商 型号:PA-777B 包装:原厂原包装袋装25千克/包
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省东莞市
联系电话	13794872977 18128015760

产品详情

奥亚塑胶 全球供应、全球信赖 销售热线：18128015760或0769-87120762刘生
qq:283780869或者加微信号18128015760 『诚信第一、品质第一、服务第一
专业渠道、专业团队、专业服务』奥亚塑胶是你理想的合作伙伴
公司郑重承诺：质量保证、原厂原包、假一赔十 网上报价随时有波动，最新价格：请电议或面议 我公司
可以提供原料认证报告;ul认证、fda认证、材质证明、iso , astm物性资料、rohs(sgs)报告、物质安全资料
表(msds)物性、报价、ul报告、rosh标准、sgs检测报告、coa认证、coc认证等等 polylac abs pa-777b
产品描述 制造商奇美实业 材料标示>abs< 颜色本色/natural ul档案号e56070 用途发热家电外壳 干发吹风筒
熨斗外壳 暖风机 汽车零配件 水箱护罩 材料形状颗粒状/pellet 加工方式注射成型/injection molding
测试单位转换: mpa kgf/cm² psi 物理性能条件测试标准数据单位 比重iso
11831.03g/cm³ 熔融流动指数220 / 10kgiso 11337.50cm³ /10min 硬度条件测试标准数据单位 球压硬度iso
2039-191mpa 机械性能条件测试标准数据单位 拉伸强度23 ° c iso 527-245mpa 断裂伸长率23 ° c iso 527-218%
弯曲强度23 ° c iso 17870mpa 弯曲模量23 ° c iso 1782200mpa 简支梁缺口冲击强度23 ° c iso 179/1ea20kj/m²
悬壁梁缺口冲击强度23 ° c iso 180/1a19kj/m² 热性能条件测试标准数据单位 热变形温度1.80mpa 退火iso
75-2/a105 ° c 热变形温度1.80mpa 未退火iso 75-2/af95 ° c 维卡软化温度iso 306/a50113 ° c 维卡软化温度iso
306/b50105 ° c 阻燃性条件测试标准数据单位 防火等级all colorul-941.50mmhb 防火等级all
colorul-941.70mmhb 注塑成型条件条件建议值单位 干燥温度60-80 ° c 干燥时间2.0-3.0hr
建议水份含量≤0.20% 料筒后部温度180-220 ° c 料筒中部温度190-230 ° c 料筒前部温度210-240 ° c
喷嘴温度200-240 ° c 模具温度40-80 ° c