

天诺UV胶水 塑料与金属粘接无影胶 厂家直营

产品名称	天诺UV胶水 塑料与金属粘接无影胶 厂家直营
公司名称	东莞市长安天诺电子材料经营部
价格	399.00/KG
规格参数	品牌:天诺 型号:TN6350 规格:1KG/瓶
公司地址	广东 东莞市 长安镇上沙社区中山北路
联系电话	076985356630 18029037286

产品详情

天诺UV胶水 塑料与金属粘接无影胶 厂家直营

TN6350光固胶

产品说明书

一、性能及用途

本品为单组份透明强力粘接剂，因内含紫外光光敏剂，使用时于室温下经紫外光源照射后，即可迅速固化成型，固化后产品不变色、不起泡、不起雾，耐候性好，柔韧性好,流淌性及排气性好,特别适用于玻璃与玻璃、玻璃与水晶、玻璃与陶瓷、塑料与金属等之间的粘接，尤其是可大批量规模化生产，提高生产效能，是现代家具行业、旅游工艺品生产等行业必不可少的刚性快速固化胶粘剂。

二、技术指标

项目	技术指标
固化前：	
外观	无色或淡黄色透明液体

粘度25 mp.s	60 ~ 80
气味	小
折光率	1.4
固化后：	
剪切强度 MPa (玻璃/玻璃)	15
粘接扭转强度N.m	55
适用温度范围/	-30 ~ 120

备注：固化物性能指标以250W灯、灯距15cm固化2min，室内放置30min后检测。

三、使用方法

- 1、被粘接面应无污物、油渍。可适用丙酮或无水乙醇等溶剂清洗被粘接面。
- 2、将胶涂在被粘接面上，根据需要确定涂胶量,一般胶层厚度为0.01 ~ 0.05mm,涂胶后合拢粘接面,用力挤压以使胶层分布均匀并排除气泡,置于100W或250W中压汞灯下数秒钟可定位,清除周围多余胶水,继续照射60 ~ 120秒可达到最大强度。

四、包装储存及运输

- 1、本品包装于50g、250g黑色塑料瓶中，外用纸箱包装，每箱20瓶或24瓶装。
- 2、本品应于阴凉处避光保存，按非易燃品储存及运输。

五、其他说明：

- 1、本品为厌氧系列产品，有关粘度、粘接强度、硬度、固化速度及颜色等指标均可根据客户要求进行调整。
- 2、粘接质量和固化速度的快慢会因紫外光源的波长、强弱、照射距离、照射时间的长短、被粘物的材质以及被粘物的透光度等不同而有差异，使用前应先作有关实验。
- 3、本品对皮肤有轻微刺激，如不慎溅入眼睛或皮肤上，应立即用清水冲洗。