

# TN6640玻璃与金属粘接UV胶（厂家）

产品名称	TN6640玻璃与金属粘接UV胶（厂家）
公司名称	东莞市长安天诺电子材料经营部
价格	120.00/瓶
规格参数	品牌:天诺 型号:TN6640 规格:250g/瓶
公司地址	广东 东莞市 长安镇上沙社区中山北路
联系电话	076985356630 18029037286

## 产品详情

### TN6640玻璃与金属粘接UV胶（厂家）

致用户：胶粘剂是特种材料，批量使用前请向我司申请免费样品测试。我司只保证样品与货物品质一致性。如果没有按照我司详细使用说明作业，造成贵方损失我司不承担任何责任。请用户选择胶粘剂详细咨询我司相关技术人员，我司会提供比较详细的处理方案，以及跟踪服务。

### TN6640玻璃与金属粘接UV胶技术参数

#### 产品说明：

TN6640是一种单组份紫外线/可见光固化改性丙烯酸酯胶粘剂，适用于玻璃、金属粘接。

物质类型——丙烯酸酯

外观——琥珀色透明液体

粘度(mPa.s/25 )——3000 ± 500

#### 固化性能：

TN6640在空气环境下需要足够的紫外能量辐射才能够固化。主要是200-400nm紫外光。照射条件:1000W 高压汞灯,主要波长365nm

项目： 时间 积算能量

表干时间： 不适用

深层固化时间： 20s 650mj/cm<sup>2</sup>(1.5mm)

固化物性能：

物理性能

热膨胀系数——（条件）25 ° C 80 to 120 ° C 158 x 10<sup>-6</sup> 180 x 10<sup>-6</sup>

硬度（邵D）——70

吸水率24 hrs @ 25 ° C——1.8

玻璃化温度——65 ° C

强度测试：

检测项目	检测内容	固化条件
------	------	------

拉伸强度	玻璃与玻璃	40s @ 100mW/cm <sup>2</sup> , 365nm UV 15N/mm <sup>2</sup>
------	-------	--

粘接扭转强度	玻璃/3cm铝饼	300s @ 6mW/cm <sup>2</sup> , 365nm UV 20Nm
--------	----------	--

注意事项：

本产品对眼睛、皮肤有轻微刺激。不小心溅入眼睛，请立刻用大量水冲洗。如果与皮肤接触，用肥皂冲洗。情况严重者请看医生。

储存：请保存在干燥的室温10 - 26摄氏度环境下。为了防止污染未使用胶液，没有使用完的胶液不得倒回原来瓶子。