

东莞家具无影胶 玻璃金属粘接UV胶厂家

产品名称	东莞家具无影胶 玻璃金属粘接UV胶厂家
公司名称	东莞市长安天诺电子材料经营部
价格	420.00/KG
规格参数	品牌:天诺 型号:TN6205 规格:1KG/瓶
公司地址	广东 东莞市 长安镇上沙社区中山北路
联系电话	076985356630 18029037286

产品详情

家具无影胶 玻璃金属粘接UV胶

一、应用范围：

该产品是在波长为200~400nm的紫外线照射进行固化的紫外线固化胶水。用于玻璃与金属的粘接，典型应用的行业有玻璃家具、玻璃餐台、玻璃茶几、灯饰制造等行业。

二、产品特点：

- 1、柔韧性及稳定性配方，在高温、低温、高湿等恶劣气候条件下都能保持极高的稳定性。
- 2、对多种金属如不锈钢、铝合金及电镀表层、特种玻璃等低表面能无机材料都有极高附着力。
- 3、固化速度快，固化后长期不发白、不起气泡、不脱落。
- 4、耐老化性能优，在高湿热环境仍保持高稳定状态。

三、技术参数

测试项目	6205 (3205)
外观	透明液体

粘度 (mpa.s)	700
定位时间 (秒)	10s
固化能量 (mj/cm ²)	1500
拉伸强度 (Mpa)	20 (玻璃/铝饼)
剥离强度 (kgf/cm ²)	2.20 (玻璃/铝饼)
硬度 (邵D)	75
特点与用途	中等粘度, 高韧性, 高稳定性, 主要用于玻璃家具行业

以上产品的定位时间是玻璃与玻璃粘接在40瓦飞利浦紫外线灯光强为7.5Mw / cm²的条件下测得。我司可根据客户不同需求制作各种粘度不同胶水, 欢迎来电详谈。

四、使用方法：

步骤1、清洁玻璃和金属表面，清洁后有水或清洁剂残留在表面未干时，需将其吹干或擦干或等待完全干燥后方可点胶。

步骤2、将胶水均匀的点（倒）于金属表面。轻放于玻璃处进行贴合，用力挤压金属将气泡排出和胶水流平，确定粘接部位都有胶水覆盖后并固定好位置。

步骤3、用布或纸巾将金属周边溢出的余胶擦除。在此步骤之前尽量别让胶水接触到紫外线。胶水在完全固化前切勿用湿布、湿纸、液体（如玻璃水、水、酒精、丙酮等溶剂）来擦洗金属周边溢胶。

步骤4、用波长为365纳米的紫外线灯照射，直到胶层已经充分固化。照射时紫外线灯尽量靠近玻璃和胶水可加快固化速度。

步骤5、紫外线照射固化后。金属周边仍有溢胶时可用刀片将其刮除。

五、注意事项：

- 1、粘接时理想的胶层厚度为0.01-0.05mm，太薄或太厚都会影响到粘接性能。
- 2、确保胶层吸收充足的紫外线能量以达到最佳的固化效果，否则容易影响胶层的粘接性能。
- 3、在紫外线照射时切勿来回的移动玻璃或金属，否则容易造成胶层发白和粘接强度下降。
- 4、剩胶不可倒回原包装，应避光密封室温保存，勿使儿童接触。

六、贮存：

在避光、密封、通风、阴凉条件下贮存，理想的贮存温度在8-28 。

有效期限：1年

七、包装规格：250克/瓶、1公斤/瓶