

供应塞拉尼斯EVA乳液Celvolit 1475湿粘性强

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 供应塞拉尼斯EVA乳液Celvolit 1475湿粘性强 |
| 公司名称 | 北京凯米特科技发展有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:塞拉尼斯 型号: Celvolit1475 优势: 粘结牢固持久 |
| 公司地址 | 北京市朝阳区高碑店小郊亭社区华膳园5号楼506室 |
| 联系电话 | 010-87952790 13910270699 |

产品详情

供应塞拉尼斯EVA乳液，塞拉尼斯Celvolit 1475木工胶乳液，北京凯米特科技有限公司

产品特点：

Celvolit 1475 是一种不含增塑剂的醋酸乙烯-乙烯共聚物乳液。

- 高乙烯含量，低玻璃化温度TG
- 胶膜柔软
- 表面张力低
- 湿粘性强
- 操作时间长
- 对膜类基材有良好的粘结性，如PP,PET,PS
- 粘结牢固持久
- 不需添加增塑剂或溶剂，能在0 以上行程柔软且透明度较好的胶膜
- 与各种增塑剂、溶剂、填料及助剂相容性良好

典型应用：

卷烟加工用胶粘剂

印刷/纸品包装用粘合剂

木工家具制造用粘合剂

保护胶体：聚乙烯醇

工业安全与环境保护

Celvolit 1475是一种水性聚合物乳液，在当前对危险化学物质的定义及分类的法律法规中，未将其定义为危险化学品。然而，在使用Celvolit 1475过程中，建议有一定的防范措施，包括安全手套及安全眼镜，同时保持操作场所得通风。具体的安全性能可参照Celvolit 1475的物料安全说明书（MSDS）。

储存与使用

Celvolit 1475乳液中含有一些防腐剂，以防微生物的侵袭。但是如果储存条件不当，仍然有发霉变质的危险，因此除了在储存及使用过程中保证储罐及管道足够清洁干净外，我们还建议客户在使用过程中添加适量的防腐剂。

Celvolit 1475应储存在5~35 °C条件下，阴凉、干燥、通风的环境中，保质期为6个月，同时在储存当中必须防止霜冻和直接受到阳光照射。在使用过程中，必须保证已开启的包装桶或容器的盖总是处于密闭状态，防止乳液表面水分挥发形成结皮，甚至乳液性质的改变。

技术规格：

测试标准

单位

数值

固含量（130 ，30min）

ISO 3251

%

55~57

粘度（Brookfield RTV，3#/20rpm/25 ）

ISO 2555

mPa · s

1500~3000

pH值

ISO 976

4.0~5.0

平均粒径

μm

约1.0

低成膜温度 (MFFT)

ISO 2115

约0

玻璃化转变温度 (10K/min, 起始点)

ISO 16805

约-18

玻璃化转变温度 (10K/min, 中间点)

约-12

干膜外观

柔软, 略有粘性, 较透明

北京凯米特科技发展有限公司常年代理科思创 (拜耳) 水性聚氨酯、聚氨酯固化剂, 塞拉尼斯VAE乳液, 美国空气化工润湿剂、消泡剂、分散剂, 乳液, 美国昕特玛丙烯酸乳液等产品。

欢迎广大新老客户联系采购。