

塞拉尼斯Celvolit 3466地毯背胶乳液

产品名称	塞拉尼斯Celvolit 3466地毯背胶乳液
公司名称	北京凯米特科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:塞拉尼斯 型号:3466
公司地址	北京市朝阳区高碑店小郊亭社区华膳园5号楼506室
联系电话	010-87952790 13910270699

产品详情

供应塞拉尼斯 Celvolit 3466，塞拉尼斯vae乳液，北京凯米特科技发展有限公司。

产品特点：

Celvolit 3466 是一种不含增塑剂的醋酸乙烯-乙烯共聚物乳液。

- 胶膜柔软
- 初粘力高
- 湿粘性强
- 操作时间长
- 对于难润湿的膜类基材具有良好的润湿及粘结性能
- 耐低温性能优异
- 不需添加增塑剂或溶剂，能在0 以上行程柔软且透明度较好的胶膜
- 与各种增塑剂、溶剂、填料及助剂相容性良好

典型应用：

印刷/纸品包装用粘合剂

地毯/地垫背衬固定用粘合剂

保护胶体：聚乙烯醇

工业安全与环境保护

塞拉尼斯Celvolit 3466是一种水性聚合物乳液，在当前对危险化学物质的定义及分类的法律法规中，未将其定义为危险化学品。然而，在使用Celvolit 3466过程中，建议有一定的防范措施，包括安全手套及安全眼镜，同时保持操作场所得通风。具体的安全性能可参照Celvolit 3466的物料安全说明书（MSDS）。

储存与使用

Celvolit 3466乳液中含有一些防腐剂，以防微生物的侵袭。但是如果储存条件不当，仍然有发霉变质的危险，因此除了在储存及使用过程中保证储罐及管道足够清洁干净外，我们还建议客户在使用过程中添加适量的防腐剂。

Celvolit 3466应储存在 5~35 °C条件下，阴凉、干燥、通风的环境中，保质期为6个月，同时在储存当中必须防止霜冻和直接受到阳光照射。在使用过程中，必须保证已开启的包装桶或容器的盖总是处于密闭状态，防止乳液表面水分挥发形成结皮，甚至乳液性质的改变。

技术规格：

	测试标准	单位	数值
固含量（130 ，30min）	ISO 3251	%	54.0~56.0
粘度（Brookfield RTV，2#/20rpm/25）	ISO 2555	mPa·s	300~850
pH值	ISO 976		4.5~6.0
平均粒径		μm	约0.3
低成膜温度（MFFT）	ISO 2115		约0
玻璃化转变温度（10K/min，起始点）	ISO 16805	约-28	
玻璃化转变温度（10K/min，中间点）		约-22	
干膜外观	柔软，粘性强，透明		

北京凯米特科技发展有限公司常年代理科思创（拜耳）水性聚氨酯、聚氨酯固化剂，塞拉尼斯VAE乳液，美国空气化工润湿剂、消泡剂、分散剂，乳液，美国昕特玛丙烯酸乳液等产品。

欢迎广大新老客户联系采购。