

丙烯酸烤漆 烤漆 丙烯酸漆

产品名称	丙烯酸烤漆 烤漆 丙烯酸漆
公司名称	上海友友涂料有限公司
价格	24.60/kg
规格参数	品牌:YOYOU 型号:401
公司地址	上海市金山区第二精细化工区金环路658号
联系电话	021-37903539 13661694113

产品详情

：由丙烯酸树脂、氨基树脂、优质颜料、烘烤促进剂、溶剂等研磨而成，单组份包装。

适用于各种金属表面作装饰保护用，如汽车、自行车、缝纫机、机电、电扇、热水瓶、仪器、仪表及玩具等

技术指标： 项目 指
标

漆膜颜色及外观 平整、光滑

干燥时间，（140° C，工件温度） 0.5h

粘度(NK-2,23±2)s 60

铅笔硬度 HB

光泽 客户指定

柔韧性，mm 1

冲击强度，kg*cm 50

附着力（划圈法），级 1

耐水性（40° C,24h） 不发软，不发粘，不起泡

耐汽油性【符合SH0004-1990

（1998）的溶剂油，3h】 不起泡，不脱落，允许轻微变色

:

*采用喷涂施工法

*被涂物表面的水，油污等杂物必须清理干净，用细沙纸轻轻打磨，除去灰尘等杂物后施工

*使用前将漆搅拌均匀，使用专用稀释剂调稀，施工粘度(岩田NK-2杯)11-15秒为宜，用180目滤布过滤，喷涂压力为3-5kg/cm²,喷枪距离物面15-20cm.

*喷涂后在室温下放置5-10分钟，让表面部分溶剂挥发，才可进行烘烤，以防起泡

*烘干温度一般为140（工件温度）烘烤30分钟，也可提高温度，缩短烘干时间，如150 烘干25分钟即可。但温度不可过高，否则易引起漆膜发脆，泛黄，视工艺条件具体掌握。

*最佳环境温湿度：15-35 ，45-80%

*建议干膜厚度：30-40微米

*施工工具用完后，必须及时用稀释剂清洗干净。

储存条件： 阴凉通风干燥处

储存期： 12个月

包装规格： 20升容器装20公斤

注 意： 本品只用于专业用途

急救方法： *眼睛：如涂料溅入眼睛，应立即用清水冲洗，并请医生诊治。

*皮肤：如皮肤为涂料沾染，应用肥皂及大量清水冲洗或使用适当的工业清洁剂，最好不要用溶剂或稀释剂。

或吸入;如因吸入过量的溶剂气体和漆雾者。应立即将其移至空气新鲜地方，松开衣领，使其逐渐复原。如有咽入者，则应立即请医生诊治

本产品手册中所承载之资料及数据，仅供涂装使用时参考。对于用户若使用本产品于其所
自定用途，则本公司只保证涂料本身质量，恕不负责其它方面之问题。本手册之资料，本公司将根据产
品的不断改进和提高而有权修改之