

环氧煤沥青防腐涂料

产品名称	环氧煤沥青防腐涂料
公司名称	上海友友涂料有限公司
价格	12.60/kg
规格参数	品牌:YOYOU 型号:802
公司地址	上海市金山区第二精细化工区金环路658号
联系电话	021-37903539 13661694113

产品详情

由含羟基丙烯酸树脂、耐晒颜料、填料、抗老化助剂、特种改性树脂、其它有机溶剂等组成，双组份包装：

适用于海洋大气、化工大气等环境，要求耐候性、耐腐蚀性兼备的多种环境下的设备设施的防护涂装，如船舶、桥梁、海上钻井平台（水线以上部位），石油机械，化工设备以及其它钢结构制品的户外设施

：环境温度 5 ，相对湿度 85%，底材必须高于露点以上3 ，刮风沙天气不宜户外施工。

技术指标：

项目	指标
----	----

漆膜颜色及外观	各色，漆膜平整
---------	---------

干燥时间，	
-------	--

表干（25° C）	0.5h
-----------	------

实干（25° C）	24h
-----------	-----

粘度(涂—4杯 23 ± 2)s 60

附着力级 2

柔韧性 mm 1

冲击强度, kg*cm 40

耐水性(25° C,48hr) 漆膜不起泡、不剥落

施工说明：

配 比：

甲：乙=4：1，以包装桶合格证为准

施工方式： 刷涂、辊涂、喷涂

理论用量： 130-160克/平方米/道

稀释剂： 专用稀释剂，

稀释比： 0—20%

干膜厚度： 25-35微米/道

2~48h，(超过时限,重涂时需用砂纸对被涂面进行打磨)

环氧类、聚氨酯类的防腐底漆，中间漆兼容配套

建议涂装道数： 1-2道

为确保足够的附着力，被涂物表面必须清洁、干燥和坚固。除去所有的

油灰、脂、污垢、松动的锈层和其它外部附着物。

*在氧化皮钢材：喷砂处理至Sa2级

*无氧化皮钢材：风动或电动打磨工具打磨Sa3级

*涂有车间底漆的钢材：漆膜损伤及锈蚀处二次除锈，打磨至Sa3级

*焊接、火焰切割或火工校正燃烧部位：打磨至Sa3级

*有旧漆膜底材：除去松动失效的旧漆膜及铁锈，以风动或电动打磨工具处理至Sa3级

首先将甲、乙组份倒在同一容器内用电动搅拌器充分搅拌均匀，在搅拌时缓缓加入适量稀释剂，调整至施工粘度，熟化10-20分钟即可使用；按当班用量，用多少配多少，以免造成浪费；一般在6小时内用完，夏季在4小时内用完，为延长施工时限可稍加入稀释剂将其用完

储存条件： 阴凉通风干燥处

储存期：
12个月

甲组份装20公斤；乙组份5升容器装5公斤

*眼睛：如涂料溅入眼睛，应立即用清水冲洗，并请医生诊治。

*皮肤：如皮肤为涂料沾染，应用肥皂及大量清水冲洗或使用适当的工业清洁剂，最好不要用溶剂或稀释剂。

吸入或咽入;如因吸入过量的溶剂气体和漆雾者。应立即将其移至空气新鲜地方，松开衣领，使其逐渐复原、。如有咽入者，则应立即请医生诊治

*使用前应充分搅拌均匀

*不能使用含有醇类的稀释剂,不得与水、醇、碱等物质接触,请使用配套稀释剂,否则可能影响产品使用;

*固化剂不用时应密封好,以免吸水影响使用;

*可喷涂、刷涂,喷漆时,空气压缩机应配有油水分离器;

*甲、乙严格按配比使用，否则漆膜太脆或太软

*施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后需7天后才能

交付使用

本产品手册中所承载之资料及数据，仅供涂装使用时参考。对于用户若使用本产品于其所自定用途，则本公司只保证涂料本身质量，恕不负责其它方面之问题。本手册之资料，本公司将根据产品的不断改进和提高而有权修改之