

混凝土抗硫酸盐防腐剂_抗硫酸盐防腐添加剂

产品名称	混凝土抗硫酸盐防腐剂_抗硫酸盐防腐添加剂
公司名称	北京德瑞兴科技有限公司
价格	2.00/公斤
规格参数	品牌:北京德瑞兴 型号:DRX-C1 使用:内掺
公司地址	北京市顺义区李遂镇李遂村南五街35号
联系电话	01060449999 18519328631

产品详情

混凝土抗硫酸盐防腐剂_抗硫酸盐防腐添加剂

混凝土抗硫酸盐防腐剂_抗硫酸盐防腐添加剂产品介绍：

-使混凝土具有抗盐类离子侵蚀、抗冻融循环破坏及高抗渗透等良好性能。适用对混凝土建筑物既要求防腐又要求抗渗的工程。

-使混凝土收缩值减小，便于大体积混凝土施工。

-混凝土防腐剂应用简便，没有特殊施工工艺。

混凝土抗硫酸盐防腐剂适用范围及掺量：

-沿海、海港、盐田、盐渍土、含硫化物或石膏地层等自然地区的道路、隧道、桥梁等工业、民用基础设施建筑；

-排污系统中的涵洞、管道；地下管网等化工污染地区。

-含有硫酸盐浓度在300-15000mg/l范围内均可采用该剂，在10000-15000mg/l范围内采用该剂，其抗硫酸盐侵蚀性能大大高于抗硫酸盐水泥。

-掺量根据对要求的不同分为胶凝材料的4-6%和8%。

-水泥应满足国家gb175的要求。宜用水泥中ca3alo3含量不小于6%的32.5以上的硅酸盐类水泥。

-建议在设计混凝土配合比时应掺入20%的粉煤灰、磨细矿粉。

混凝土抗硫酸盐防腐剂_抗硫酸盐防腐添加剂施工方法：

- 1、粉剂直接加入与水泥拌和60-90秒，再加砂、石拌匀，最后加水拌和90-120秒（注：喷射混凝土拌和时间小于90秒）。
- 2、混凝土拌和从搅拌机卸出至灌注完毕所需时间宜为40-60分钟（喷射混凝土除外）
- 3、采用强制式机械拌和、机械振捣、要求振捣密实、不漏振、不过振、不冒气泡、不得用人工振捣。
- 4、混凝土连续养护时间不得少于14d，避免在5摄氏度以下施工，可用德瑞兴养护剂一次性养护，能保证混凝土有足够的水分水化，防止塑性收缩和表层失水裂纹，能提高面层20%以上的早期强度和气密性能，耐磨性能、耐酸性能。
- 5、使用前宜根据现场材料性能和质量要求，做配合比实验，选择最佳经济技术效果。

抗硫酸盐防腐添加剂包装与贮存：

本产品用复合袋包装，每袋净重25kg。

保质期为6个月。

混凝土抗硫酸盐防腐剂_抗硫酸盐防腐添加剂