

彩砂自流平地坪

产品名称	彩砂自流平地坪
公司名称	苏州瑞固地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:苏州瑞固 型号:彩砂自流平
公司地址	江苏省工业园区唯华路5号君地大厦8幢
联系电话	0512-62888073 15062320335

产品详情

适用范围

适用于各类建筑物内部的混凝土表面，医院、实验室、写字楼、住宅建筑、展厅、高级娱乐场所、幼儿园、学校等。

地坪特性

多彩缤纷的装饰效果 绿色环保，安全无毒 具有优良耐磨性、耐化学腐蚀性
可分为：环氧喷绘彩砂、环氧彩砂压砂、环氧防静电彩砂、环氧自流平彩砂。

环氧喷绘彩砂施工工艺

- 1、基面要求：依基础素地情况做好研磨工作。
- 2、底漆：将RC018按配比充分搅拌，均匀涂在素地表面。
- 3、中涂：RC018加入石英砂、滑石粉调成脂砂浆，均匀平整的批刮在地面上。厚度1mm-3mm，根据设计施工厚度而定。
- 4、播砂施工：将RC333均匀涂在已干燥的中涂层上，边涂边将圆角彩砂均匀播撒。
- 5、表面封闭处理：清除浮砂后，将RC334混合均匀，用抹刀或滚筒均匀地涂在彩砂层上。
- 6、养护：经3天时间的保养，即可交付使用。

环氧彩砂压砂施工工艺

- 1、基面要求：依基础素地情况做好研磨工作。
- 2、底漆：将RC332按配比充分搅拌，均匀涂在素地表面。

- 3、压砂层：用RC333配约10倍彩色石英砂用专用工具铺设到理想厚度，专用抹平机压实抹光。
- 4、播砂施工：将RC333均匀涂在已干燥的中涂层上，边涂边将圆角彩砂均匀播撒。
- 5、表面封闭处理：将RC334混合均匀，用抹刀或滚筒均匀地涂在彩砂层上。
- 6、养护：经3天时间的保养，即可交付使用。

技术参数：

项目	指标
比例/A:B	2.5 : 1
推荐用量/kg	2.8-3.00
耐磨性 (750g/500r,CS-17)	0.03
粘接强度/Mpa	2.5
抗压强度/Mpa	90
铅笔硬度/H	4
拉伸强度/Mpa	8
耐水性/7d	耐
耐10%硫酸/7d	耐
耐10%氢氧化钠/7d	耐
耐汽油120#/7d	耐
耐酒精/7d	耐