

丙乳砂浆厂家价格 丙乳砂浆直销厂家 批发采购

产品名称	丙乳砂浆厂家价格 丙乳砂浆直销厂家 批发采购
公司名称	济南拓达建材有限公司南昌分公司
价格	面议
规格参数	品牌:拓达 型号:BRS 规格:20kg/桶
公司地址	江西省南昌市西湖区广场南路205号恒茂国际华城12栋A单元1803室
联系电话	18979108726 18679179309

产品详情

本产品也可根据现场施工要求进行“ 技术特调 ”，来满足现场用料要求！

如果工程用量大，价格可优惠！

拓达所生产的 [丙乳防水防腐砂浆](#) 是由丙乳防水乳液、特种胶凝材料、优质骨料按特殊工艺混合而成，该砂浆具有优异的粘结、抗裂、抗冻、防渗、防腐、抗氯离子渗透、耐磨、耐老化等性能，施工方便快捷。

施工简介

1、使用条件

1.1

丙乳砂浆施工环境温度宜为10-35℃，当施工环境温度低于5℃时，应采取加热保温措施。不宜在大风、雨天或阳光直射的高温环境中施工。

1.2 丙乳砂浆不应在养护期少于3d的水泥砂浆或混凝土基层上施工。

1.3

当单独购买丙乳乳液，工地现场自配砂浆时：水泥标号应采用不低于p.o42.5的水泥，骨料采用不大于2.5mm的洁净河沙或石英砂，水泥：砂子的比例为1:1-2，一吨砂浆中丙乳掺量为38-50，为了使砂浆达到相应的产品性能指标和获取更好的施工操作性，可以适当添加稳定剂、消泡剂、ph值调节剂等助剂。

1.4 当使用成品砂浆时，丙乳的掺量会相应降低，最低可低至砂浆重量的15-20%

2、基面处理：

2.1

基层表面应平整、粗糙、清洁，无油污、起砂、空鼓、裂缝等现象。施工前应用高压水冲洗并保持潮湿状态，施工时不得有积水

2.2

在钢界面上施工时，基层表面应无油污、浮锈，除锈等级宜为ST3，焊缝和搭接部位，应用丙乳砂浆找平后，在进行施工。

3、配制砂浆

：丙乳防水防腐砂浆宜采用人工拌合，当采用机械拌合时，应使用立式复式搅拌机。拌制时不宜剧烈搅动；拌匀后，不宜再反复搅拌和加水，配置好的砂浆应在1h内用完。

4、使用步骤：

4.1

铺抹丙乳砂浆前应先涂刷丙乳水泥净浆一遍，净浆按照水泥100-200：丙乳38-50的比例掺加，根据施工性还需加入适量改性剂，边涂刷边摊铺丙乳水泥砂浆。若基面毛糙、平整，在满足施工性的条件下，也可直接涂抹配好的丙乳防水防腐砂浆。

4.2

砂浆一次施工面积不宜过大，应分条或分块错开施工，每块面积不宜大于12m²，条宽不宜大于1.5m，补缝或分段错开的施工间隔时间不应小于24h。坡面的接缝木条或聚氯乙烯条应预先固定在基层上，待砂浆抹面后可抽出留缝条并在24h后进行补缝。分层施工时，留缝位置应相互错开。

4.3

丙乳水泥砂浆摊铺完毕后应立即压抹，并宜一次抹平，不宜反复抹压。遇到气泡时应刺破压紧，表面应密实。

4.4

在立面或仰面上施工时，当面层厚度大于10mm时，应分层施工，分层抹面厚度宜为5-10mm。待前一层干至不粘手时可进行下一层施工。

4.5 丙乳防水砂浆施工后12-24h后，宜在面层上再涂刷一层水泥净浆。

5、养护

丙乳水泥砂浆抹面后，表面干至不粘手时即进行喷雾或覆盖塑料薄膜、麻袋进行养护。塑料薄膜四周应封严，养护周期最好是潮湿养护7d，再自然养护21d。

6、当用于铺砌块材时，

6.1 砌块表面应预先用水将块材浸泡2h后，擦干水迹即可铺砌。

6.2 块材结合层厚度和灰缝宽度应符合下表

块材种类		结合层厚度(mm)	灰缝宽度(mm)
耐酸砖/耐温砖		4-6	4-6
天然石材	厚度 ≤ 30	6-8	6-8-15
	厚度 > 30	10-15	8-15

6.3 铺砌耐酸砖时应采用揉挤法；铺砌厚度大于或等于60mm的天然石材时可采用座浆法。

6.4

铺砌块材时应在基层上边涂刷净浆边铺砌，块材的结合层及灰缝应密实饱满，并应采取措施防止块材移动，立面块材的连续铺砌高度应与胶泥、砂浆的硬化时间相适应，并应防止块材受压变形。

6.5 铺砌块材时，灰缝应填满压实，灰缝的表面应平整光滑，并应将块材上多余的砂浆清理干净。

因为坚持梦想，所以值得信赖！

拓达
秉持质量是企业的生存基础，诚信是企业的发展之道的精神，努力创新的同时保证产品质量的严格把关，让您用的放心。