

四川球墨铸铁井盖,崇州球墨铸铁井盖厂家

产品名称	四川球墨铸铁井盖,崇州球墨铸铁井盖厂家
公司名称	崇州市元通镇兴达铸制厂
价格	200.00/套
规格参数	品牌:四川球墨铸铁井盖 型号:1000 800:700
公司地址	四川省成都市崇州元通镇
联系电话	13548105158

产品详情

【24小时服务热线：13548105158】官 网：www.sccdjg.com

四川球墨铸铁井盖

球墨铸铁井盖主要由球墨铸铁打造出来的井盖，这种井盖质量的好坏就牵扯到了球化率的问题。处理铸件的常用涂料就是防锈沥青漆了，当然球墨铸铁井盖的表面也是经过喷涂防锈沥青漆处理的。球墨铸铁井盖有一个优点，就是由于球墨铸铁强度高、韧性好，使得球墨铸井盖要比同类型的灰口铸铁井盖轻30%左右。球墨铸铁井盖的特点：韧性好。冲击值与中碳钢材详尽，是灰铁材料的10倍以上。抗腐蚀性强。喷水腐蚀试验，九十天的腐蚀量仅为钢管的1/40，是灰铁管的1/10。使用寿命是灰铁管的2倍，是普通钢管的5倍。塑性好。延伸率 7%，与高碳钢材相近，而灰铁材料延伸率为零。

强度高。抗拉强度 σ_b 420MPa,屈服强度 σ_s 300MPa,与低碳钢材相同，是灰铁材料的三倍。由于球墨铸铁的球状石墨微观结构，在减弱振动能力方面，球墨铸铁优于铸钢，因此更加有利于降低应力。选择球墨铸铁的一个重要的原因在于球墨铸铁比铸钢成本低。球墨铸铁的低成本使得这种材料更加受欢迎，铸造效率更高，也较少了球墨铸铁的机加工成本。球墨铸铁的强度和铸钢的强度是可比的。球墨铸铁具有更高的屈服强度，其屈服强度低为40k，而铸钢的屈服强度只有36k。在大部分市政应用领域，如：水、盐水、蒸汽等，球墨铸铁的耐腐蚀性和抗氧化性都超过铸钢。

四川球墨铸铁井盖井圈、井盖及收水口水篦技术标准

检查井井圈、井盖及水篦子主要材料和采购数量 数量：井圈井盖：600套 水篦子：610套

技术要求：不饱和树脂、玻璃纤维短切原丝各种助剂，热轧带肋钢筋。 12. 不饱和树脂应符合GB/T8237-1987《玻璃纤维增强塑料（玻璃钢）用液体不饱和聚酯树脂》的规定，玻璃纤维应符合JC/T896—2002《玻璃纤维短切原丝》的规定，钢筋应符合GB1499-1998《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》的规定。

形状：检查井盖为圆型，水篦子为矩形。 规格： 700，净尺寸645，允许偏差正负3mm，井盖外径

尺寸为700，允许偏差正负3mm，井盖嵌入深度70mm，允许偏差正2mm至负3mm。
井盖接触面宽25mm，允许偏差正负3mm。支座支承面宽30mm，允许偏差正负3mm。
井盖与支座间缝宽6mm，允许偏差正负3mm。水篦子尺寸380mm×680mm，篦子与支座间缝宽4mm，
支座支撑面的宽度25mm，篦子嵌入深度为50mm，尺寸偏差为正负2mm。
防滑花纹：井盖表面凸起防滑花纹，凸起高度不低于3mm。外观：井盖与支座表面应压制平整，光洁、
色泽均匀，不得有裂纹、气泡、加强外露、纤维外露以及有影响检查井盖使用性能的局部凹凸等缺陷。
井盖与支座装配结构尺寸应符合GB6414-1997的要求。其公差等级不应低于HB6414-1197中CT10的规定，
并保证井盖与支座的互换性。井盖、水篦子的接触面与支座支承面应保证接触面平稳。保证开启灵活，
预热热沥青后表面不腐蚀现象。检查井盖的承载能力：井圈、井盖为重型井盖，承载力不小于300KN。
水篦子承载能力不应于150KN，允许大变形为1/500D（注：D为直径）。水篦子D取短边。耐冷热性能：
产品经过耐冷热循环试验后期尺寸变化率不大于0.15%。注：方形井盖D取短边。耐腐蚀性能：产品在常
温下分别浸没在20%盐酸、硫酸溶液中48h，然后观察，样品应无绝裂、膨胀、表面发白等现象，质量损
失小于1%。耐老化性能：按GB/T16422.2-1999（塑料实验室光源曝露试验方法第2部分：氙弧灯）中规定
的条件在 60 ± 5 、湿度为 $65 \pm 5\%$ 、光照度 $550\text{w}/\text{m}^2$ 、喷水时间 $18 \pm 0.5\text{min}$ （两次喷水时间间隔 $102 \pm 0.5\text{mi}$
 n ）、试样旋转率 $1\text{r}/\text{min}$ 的条件下，曝晒500h。根据GB/T250-1995（评定变色用灰色样卡）的规定，经上
述人工老化试验后，其色差变化应不小于3级牢度

我公司主要经营成都井盖，四川井盖，四川井盖批发，四川井盖生产厂家