

品名 单位	型号	灰份 %	挥发份 %	电阻率 ohmm	真比重 g/cm3	硫 %	水份 %
长青电锻煤	fc93	6.5	0.8	650	1.82 ± 0.05	0.3	0.5
长青电锻煤	fc95	4.5	0.8	650	1.82 ± 0.05	0.3	0.5
长青电锻煤	fc96	3.5	0.8	650	1.82 ± 0.05	0.3	0.5