

塞拉尼斯Celvolit 1426-木工胶专用乳液 不含增塑剂

产品名称	塞拉尼斯Celvolit 1426-木工胶专用乳液 不含增塑剂
公司名称	北京凯米特科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:塞拉尼斯 型号:1426 特点:初始/终粘结强度高
公司地址	北京市朝阳区高碑店小郊亭社区华膳园5号楼506室
联系电话	010-87952790 13910270699

产品详情

Celvolit 1426是一种不含增塑剂的醋酸乙烯-乙烯共聚物乳液，专为乳液聚合物-异氰酸酯固化剂双组份木工粘合剂(EPI)应用而设计开发的乳液，用Celvolit 1426配制的木工粘合剂添加固化剂后具有快干性好，初始/终粘结强度高，耐沸水性能好的特点，对各类硬木尤其具有良好的粘接效果。在不添加增塑剂或溶剂的情况下，Celvolit 1426能够在0 ° C以上形成柔软且透明度较好的胶膜。

产品特点：

- 快干性好
- 初始/终粘结强度高
- 耐沸水性能好
- 对各类硬木具有良好的粘结效果
- 不需添加增塑剂或溶剂，能在0 以上行程柔软且透明度较好的胶膜
- 与各种增塑剂、溶剂、填料及助剂相容性良好

典型应用：

乳液聚合物-异氰酸酯固化剂双组份木工粘合剂

包装胶粘剂

.....

工业安全与环境保护

Celvolit 1426是一种水性聚合物乳液，在当前对危险化学物质的定义及分类的法律法规中，未将其定义为危险化学品。然而，在使用Celvolit 1426过程中，建议有一定的防范措施，包括安全手套及安全眼镜，同时保持操作场所通风。具体的安全性能可参照Celvolit 1426的物料安全说明书（MSDS）。

储存与使用

Celvolit 1426乳液中含有一些防腐剂，以防微生物的侵袭。但是如果储存条件不当，仍然有发霉变质的危险，因此除了在储存及使用过程中保证储罐及管道足够清洁干净外，我们还建议客户在使用过程中添加适量的防腐剂。

Celvolit 1426应储存在5~35 °C条件下，阴凉、干燥、通风的环境中，保质期为6个月，同时在储存当中必须防止霜冻和直接受到阳光照射。在使用过程中，必须保证已开启的包装桶或容器的盖总是处于密闭状态，防止乳液表面水分挥发形成结皮，甚至乳液性质的改变。

技术规格：

测试标准

单位

数值

固含量（130 ，30min）

ISO 3251

%

54~56

粘度（Brookfield RTV，2#/20rpm/25 ）

ISO 2555

mPa · s

100~1200

pH值

ISO 976

4.0~5.0

平均粒径

μ m

约0.18

低成膜温度 (MFFT)

ISO 2115

约0

玻璃化转变温度

ISO 16805

约12

干膜外观

柔软，较透明

北京凯米特科技发展有限公司常年代理科思创（拜耳）水性聚氨酯、聚氨酯固化剂，塞拉尼斯VAE乳液，美国空气化工润湿剂、消泡剂、分散剂，乳液，美国昕特玛丙烯酸乳液等产品。

欢迎广大新老客户联系采购。