

# 食品级硅胶胶水，硅胶密封条专用胶水G-988

产品名称	食品级硅胶胶水，硅胶密封条专用胶水G-988
公司名称	东莞市景天胶业有限公司
价格	48.00/支
规格参数	品牌:JUKAM 型号:G-988 规格:90ml/支
公司地址	东莞市大岭山镇颜屋牌坊右侧
联系电话	0769-85317166 13416667820

## 产品详情

[硅胶粘塑料](#)，[硅胶粘金属](#)，[硅胶胶水](#)，[硅胶粘玻璃](#)，[硅胶专用粘接剂](#)，[硅胶粘陶瓷](#)，[硅胶粘竹木](#)

巨箭JUKAM 食品级硅胶胶水，硅胶密封条专用胶水G-988

### 产品简述

硅胶材料是一种比较难粘的材料,一般胶水对它粘接不好,需要表面处理,才能有效的粘接,根据市场长期反馈,生产工艺的需要,我司研发出了新型硅胶专用胶水巨箭JUKAM 硅胶胶粘剂G-988,专业针对硅胶与塑料、硅胶与金属、硅胶与玻璃、硅胶与陶瓷、塑料及玻璃的粘接,该胶水克服传统胶水粘接后脆化、发白、气味重等缺点,该胶透明、无毒、无刺激、无异味!自产销以来,在市场得到了广大客户的认可和好评!

### 产品用途

主要用于：硅胶与塑料、硅胶与金属、硅胶与玻璃、硅胶与陶瓷、硅胶与竹木、塑料与玻璃及金属的粘接。

????

外观	表面固化时间	粘度(cps)	邵氏硬度( A	拉伸强度	扯断伸长率(	密度 ( g/m3)	剥离强
----	--------	---------	---------	------	--------	------------	-----

	( min)		)	( Mpa)	%)		/
半透明不流淌膏状	8-15	200000 - 600000	25	1.5	350	1.00	1
表面电阻率 ( )	体积电阻率 ( cm)	介电常数 ( 1 MHz )	击穿强度 ( kv/mm)	耐温 ( )	剪切强度( M pa)	介质损耗角正切 ( 1MHz )	
$1.0 \times 10^{12}$	$5.0 \times 10^{14}$	3.0	18	-50_250	1.35	$3.0 \times 10^{-3}$	

### 产品特性

胶体固化后呈软质弹性状态，韧性极好，可弯折，不发白，强度高，耐高低温！并且具有防水、防潮、耐油、耐老化、抗震动、绝缘等特性！

### 使用方法

需要粘接的材质表面作一般清洁处理，涂胶后立即粘合，胶层厚度在0.05-0.2MM，室温下8-15分钟表干定位，24小时全固；可在胶层彻底固化后置于50 -150 间烘干4-12小时，可达更好效果！务必要等24小时后再测试强度！

### 产品规格

90ml/支，330ml/支

### 储存方式

存放于阴凉干燥处，远离火源；有效期：6-8个月（常温）

声明：本资料仅供参考，不构成保证声明，不能视为技术性指标，资料内容均来源于内部试验和顾客经验整理而成。虽然我们认为本资料是可靠的，但由于影响粘接性能的因素很多，故不承诺本产品一定适合顾客的特定要求。因此，顾客应进行充分的试验，以判断本产品是否适用。本公司保留更改此资料内容而不做另行通知的权利，不承担特定情况下使用本产品出现的问题，不承担任何直接、间接、意外损失责任。

硅胶粘塑料，硅胶粘金属，硅胶胶水，硅胶粘玻璃，硅胶专用粘接剂，硅胶粘陶瓷，硅胶粘竹木