

# 天然生漆酚硅防锈漆

产品名称	天然生漆酚硅防锈漆
公司名称	上海仲钰实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:仲钰 型号:仲钰漆
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄3005号205室
联系电话	021-54038069 15021898628

## 产品详情

天然生漆酚硅防锈漆

{ 咨询销售热线 : 15021 898628 }

### 组 成

由天然生漆中提取的漆酚与有机硅合成漆酚硅树脂、耐蚀颜填料及有机溶

剂组成。

### 主要特性

具有良好的憎油、憎水、防结蜡、防结垢性能；

具有良好的耐油、耐沸水、耐酸碱盐等介质腐蚀性能；

具有附着力强、耐冲击、硬度高优良的机械性能

。

用

途 用于油气田油管，水管内壁作耐油、防结蜡、减阻防腐。

### 基本参数

底漆 面漆

颜色  
褐色 褐色

光泽  
有光 有光

固体份含量  
50% 45%

干膜厚度  
50 μ m 30 μ m

理论用量  
150g/m<sup>2</sup> 100g/m<sup>2</sup>

烘干硬化时间，180 ± 5 1h  
1h

### 表面处理

所有表面必须清洁、干燥且无污染。应按照ISO8504进行评估和处理。

裸钢

清洁度：喷砂处理至Sa2.5级（ISO8501-1：1998）。根据暴露情况，亦可

用动力工具清洁，最低St3级，无氧化皮（ISO8501-1：1988）。

涂有车间底漆的钢材 清洁、干燥和完好的经认可的车间底漆。

涂有油漆的表面 清洁、干燥和完好的配套底漆，请咨询我公司技术部。

其它表面 该产品用于其它底材，请咨询我公司技术部。

#### 前道配套用漆

无或硅酸锌系列车间底漆、环氧富锌底漆、漆酚硅管道专用烘漆（底漆）。

后道配套用漆 漆酚硅管道专用烘漆（面漆）。

#### 施工条件

底材温度不低于5℃，且至少高于空气露点温度3℃（温度和相对湿度应在

底材附近测量）。通常需要良好的通风，以确保油漆正常干燥。

#### 施工方法

喷涂：无气喷涂或有气喷涂。推荐采用高压无气喷涂。采用有气喷涂应注意

调整涂料粘度和气压。稀释剂不宜超过10%，否则影响涂层性能。

刷涂：建议在预涂和小面积涂装时采用，但必须达到规定的干膜厚度。上海仲钰（新材料）实业发展有限公司是一家专业从事研发、生产、销售钢结构

防腐涂料和混凝土防腐蚀材料的现代化企业, 仲钰主营：冷喷锌、冷涂锌、冷镀锌涂料、冷喷铝、冷喷塑、丙烯酸聚硅氧烷面漆、聚脲防水涂料、手刮聚脲、聚脲喷涂、无机富锌防锈防滑涂料、灰铝粉石墨醇酸面漆、灰云铁醇酸面漆、环氧沥青涂料、环氧类封孔剂、水性无机富锌底漆、无机富锌底漆、FVC防腐涂料、TO树脂防腐涂料、异丁烯(基)三乙氧基硅烷浸渍剂、氰凝防水防腐涂料、100%无溶剂液体聚氨酯涂料、深灰色氟碳涂料、聚硅氧烷面漆、IPN8710互穿网络防腐涂料、氯化聚乙烯涂料、氯磺化聚乙烯涂料、无机硅酸锌车间底漆、特制环氧富锌防锈底漆、棕红云铁环氧中间漆、环氧防锈面漆、耐酸耐碱耐高温涂料、无溶剂液体环氧涂料、可复涂聚氨酯面漆、丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆、无震动止滑车道涂料、有机硅耐高温涂料(200 -800 )、凉凉胶隔热胶底胶、中胶、面胶、钢结构防火涂料等系列重防腐油漆涂料。 { 咨询服务热线：150-2189-8628 } <http://www.zyxtl.com>仲钰在线。