

# FVC耐腐蚀保护层

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | FVC耐腐蚀保护层                |
| 公司名称 | 上海仲钰实业发展有限公司             |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 | 品牌:仲钰九里光<br>型号:ZHONGYU   |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇泾商路99弄3005号205室 |
| 联系电话 | 021-54038069 15021898628 |

## 产品详情

FVC防腐涂料 { 咨询销售热线：15021 898628 }

### 成

甲组份由PVC、聚氨酯、氟三元共聚的羟基树脂，着色颜料、溶剂、特种助剂等组成，乙组份为NCO进口三聚体固化剂组成的双组份防腐涂料。

的化学稳定性，优异的耐海水、耐化工大气腐蚀，耐大多数酸、碱、盐溶液及有机溶剂的腐蚀；

层有良好的耐紫外线耐大气老化性能，在不受机械损伤的情况下，使用寿命>10年；

漆膜干燥时间快，施工方便，可低温施工，涂料一次成膜厚度>35微米；

漆膜坚韧，与钢材、混凝土表面附着力优异。

### 途

用于钢结构及各种气体腐蚀保护涂层；各种化工设备、管道、罐体的耐  
 腐蚀保护涂层，衬玻璃布等；有腐蚀环境下的厂房、墙面、屋架砗结构、木结构的耐腐蚀涂层；亦可用  
 于海上平台、码头钢桩、矿井钢铁支架、桥梁、大型钢铁结构作高性能防锈漆之用。

#### 基本参数 颜色 各色

光泽 有光

固体份含量 40 ~ 45%

干膜厚度 35 ~ 45  $\mu$  m

理论用量 155g/m<sup>2</sup>

闪点 32

干燥时间 ( 25 ) 表干 120min , 实干 24h , 完全固化7d

#### 涂层耐腐蚀性能试验结果 ( 常温360天 )

| 介质名称 | 浓度 ( % ) | 重量变化 ( % ) | 试样外观变化 |
|------|----------|------------|--------|
| 磷酸   | 90       | -0.800     | 无      |
| 磷酸   | 85       | -0.136     | 灰      |
| 盐酸   | 付产       | 0.023      | 紫红     |
| 氢氧化铵 | 10       | 0.080      | 浅灰     |
| 氢氧化钠 | 30       | -0.042     | 无      |
| 碳酸钠  | 饱和       | 0.043      | 无      |
| 氯化钠  | 饱和       | 0.005      | 无      |
| 水    | /        | 0.070      | 无      |

|     |      |        |      |
|-----|------|--------|------|
| 醋酸  | 30   | 0.045  | 无    |
| 醋酸  | 80   | 0.004  | 无    |
| 甲酸  | /    | 0.037  | 浅褐色  |
| 氯乙酸 | 50   | 0.043  | 无    |
| 氯乙酸 | 80   | -0.010 | 无    |
| 氯油  | /    | -0.028 | 微紫色  |
| 甲醛  | 37   | 0.020  | 失光灰白 |
| 乙醇  | 95   | -0.018 | 无    |
| 汽油  | 120# | -0.026 | 无    |