

环氧漆 环氧厚浆型防腐面漆 环氧涂料

产品名称	环氧漆 环氧厚浆型防腐面漆 环氧涂料
公司名称	常州昆彩化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昆彩 型号:H06-9 漆膜颜色:名色
公司地址	常州市天宁区郑陆镇东青村委东济头57号
联系电话	0519-85511711 15861850008

产品详情

产品品牌：昆彩 产品型号：H06-9 漆膜颜色：各色 包装规格：28kg/组 组份配比：25：3

适用底材：铸铁、钢铁、碳钢。 贮

存：闪点25℃，通风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存12个月。超过贮存期，经检验合格仍可使用。

产品简介：环氧漆是由环氧树脂、颜料填料、助剂、溶剂等与固化剂配套组成双组份防腐漆。又名：环氧面漆，环氧防腐面漆，环氧厚浆型防腐面漆，环氧涂料，环氧厚浆型涂料，环氧厚浆型防腐涂料，环氧防护涂料，环氧厚浆型防护涂料。环氧防腐涂料、环氧树脂漆、环氧树脂面漆、环氧树脂涂料、环氧树脂防腐漆、环氧树脂防腐面漆、环氧树脂防腐涂料。主要特性：

- 1、附着力强：环氧底漆具有极强的附着力，对多数基材粘附性牢固，漆膜不脱落。
- 2、机械性能优异：硬度、柔韧性、抗冲击强度等符合国家标准。
- 3、固体份高：涂料固含量高，有机挥发化合物VOC排放少，符合欧盟环保标准。
- 4、防腐性能优异：良好的耐水性、耐油性、耐溶剂性、耐酸性、耐碱性、耐海水性、耐盐雾性等防腐性能
- 5、配套性能好：是丙烯酸、聚氨酯、氟碳等面漆的最佳配套油漆。 产品用途：

*适用于钢结构、桥梁、机械设备、混凝土表面。基本参数：比重: 约1.20kg/L (混合后) 适用期: 8h (23 ± 2℃) 干膜厚度: 约50um 理论用量: 约100g/m² (以50um干膜计，不含损耗) 闪点: 约29℃干燥时间: 表干 1h, 实干 24h, 完全干燥7d 熟化时间: 0.5h(23 ± 2℃) 适用期: 8h (23 ± 2℃) 复涂间隔时间: 底材温度 5℃ 20℃ 30℃ 最短 32h

16h 8h 最长 7d 7d 7d 建议涂装道数：

*无气喷涂1道，涂刷或者辊涂1-2道。前道配套：

*环氧富锌漆，环氧云铁漆，环氧铁红漆，无机富锌漆，无机硅酸锌漆。表面处理：

*前道油漆完全干燥，除净被涂表面的油污、灰尘以及其它污垢。施工条件：

*底材温度须高于3℃，相对湿度须小于85%。

*被涂底材温度低于5℃时，环氧树脂与固化剂的固化反应停止或变慢，因此建议不能进行施工。

涂装施工：

无气喷涂：喷嘴口径0.4mm-0.5mm，喷出压力20MPa-25MPa(200kg/cm² -250kg/cm²)，稀释比例0-5%。

空气喷涂：喷嘴口径1.5mm-2.0mm，喷出压力0.3MPa-0.4MPa(3kg/cm² -4kg/cm²)，稀释比例10%-15%。

辊涂：稀释比例5%-10% 稀释剂：环氧专用稀释剂 注意事项：

*本产品应有专业的涂装操作人员根据产品包装或本手册上的说明使用。

*涂覆和使用本产品的一切工作都必须根据各种有关的国家卫生、安全和环保法规与标准进行。

*如果对本产品是否使用有疑问，请与本公司技术服务部门查询详情。