

光亮退火GOA油钢棒 GOA精磨板

产品名称	光亮退火GOA油钢棒 GOA精磨板
公司名称	东莞市广毅荣金属制品有限公司
价格	26.00/公斤
规格参数	品牌:大同 型号:GOA 规格:齐全
公司地址	东莞市长安镇涌头社区涌盛东路1号
联系电话	0769-85097815

产品详情

光亮退火GOA油钢棒 GOA精磨板

廣毅荣钢材是一家集模具钢材销售、模具开发设计，精密模具配件，热处理服务于一体的综合型公司。特约经销日本“大同”、“日立”，“高周波”瑞典“一胜百”，德国“撒斯特”，奥地利“百禄”等品牌的优质进口模具钢材经销商。

??????:

日本“大同”模具钢：PXZ、PX4、PX5、PX88、PAK90、NAK55、NAK80、S-STAR、G-STAR、YK30、YK4、DC11、DC53、DHA1、DH21、DH31-S、DH2F、DH42、GFA、MH51、MH55、MH8、SGT、GOA、DEX20、DEX40、DEX60、PD613、SUS420J2..... 日本“日立”模具钢：HPM1、HPM2、HPM7、HPM38、HPM50、HPM77、CENA1、SKD4、SKD5、SKD7、SKD8、SKT4、SK3、SK4、SK5、SKS3、SKD11、YEM、YEM-K、DAC45、SKD61、SKD62、DAC、FDAC、DAC10、DAC55、SLD、SLD8、SLD10、ARK1、SGT、YXM1、YXM4、YXR3、YXR33、SKH-9、SKH-51、SKH-55、SKH-57、SKH-59、HAP10、HAP40、SUS420J2、HAP72、NP8、NP9、NP10、YSS、YHD28、YHD3、SCM440..... 瑞典“ASSAB”模具钢：K100、DF-2、DF-3、XW-10、XW-42、XW-5、XW-41、618、618H、718、718H、S136、S136H、8402、8407、8416、QRO-90、HSP-41、KM-2、ASP23、ASP30、ASP60、VANADIS-4、VANADIS-10、HOTVAR、168S、635、ASSAB88、ELMAX..... 德国“撒斯特”模具钢：P20、2311、2738、2316、2083、2767、4125、2343、2344、2367、2379、2842、2363、2436、2510、3343、3207、TSP4、6582、7225、1293、1285、YE2311、YE2738、YE2083、YE2316、YE2344..... 奥地利“百禄”模具钢：M202、M238、M300、M310、M310H、M340、M330、M461、W302、W303、W321、W330、K100、K110、K340、K460、S390PM

、S590PM、S690PM、S790PM、S500、S705..... 美国“芬可乐”模具钢：P2 P3 P4 P5 P6 P20 P21 F1 F2 L2 L3 L6 420 H13 W110 D3 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 D2 D3 D4 D5 D6 D7 O1 O2 O6 O7 S1 S2 S4 S5 S6 S7 M35 M42 8620 3115 5120 4130 4140 W108 W109 W112 W209 W210 W31 W4 W5 W6 W7 H10 H11 H12 H14 H19 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H41 H42 H43.....

??DC11???

化学成份：C碳：1.40-1.60，Si矽：0.40，Mn锰：0.60，Cr铬：11.00-13.00，Mo钼：0.80-1.20，V钒：0.20-0.50 DC11模具钢出厂状态：HB255 DC11模具钢用途：

各种加工用模具，如冲压模、冲剪模、深冲模、丝头打模等。

各种加工用工具，如剪刀、冲头、辊、精密样板及规等。陶瓷模、PVC耐蚀模等。DC11模具钢热处理退火：保护状态下加热至830~880，炉中缓冷。

淬火：500、800~850 两阶段预热，再加热至1000~1050，加热时间为20-30min/mm，油冷或热浴。

回火：硬度要求，应采用150~200 低温回火；要求高韧性或热处理后需作放电加工者，500~550 回火。

日立SLD8模具钢化学成分(%)：C：1.55，Si：0.35，Mn：0.40，Cr：12.0，Mo：0.95，V：1.0

SLD8模具钢出厂状态：HB210 SLD8模具钢用途

制锋利刀口，剪刀，圆锯，冷或热作修整模，滚筒边，螺丝纹，线模，铣刀，冲压模，圆

形滚边，制电力变压器心冲模，切割钢皮轧刀，

钢管成型滚筒，首筋匠滚筒，特殊成型滚筒，精密规，形状繁杂之冷压工具，冶金，锡作模，塑料模，螺钉打头模等。

SLD8模具钢优点 进行了真空脱气精炼，因此内部质量极为清洁 机械加工性良好

淬透性良好，空冷就能硬化，无需担心淬裂 热处理变形非常小，淬火偏差极小，最适合有精度要求的模具

耐磨性极为优秀，最适合用作锈钢或高硬材料的冲裁模 韧性良好。日立SKS3耐磨不变形合金工具钢

化学成分(%) C碳：0.95；Si硅：0.25；Mn锰：0.75；Cr铬：0.75；W钨：0.75；P磷<0.025；S硫<0.010

SKS3材料用途：1.广泛用于制做厚度不大于8MM的冲载模，冲压模，弯曲模，精整模

2.也被大量用于制做量规，量具，木工刀具及车床顶针等

3.也被广泛用于制引导衬套，顶针，板牙，丝针等 SKS3模具钢材热处理规范：

淬火：先预热至550~650，再加热至800~850 在油中淬硬。

回火：加热至150~200，在此温度中停留，然后在静止空气中淬冷却。硬度：HRC60 以上

退火：加热至750~800，在此温度中停留一至三小时，在炉中任其渐冷 日本SKD10模具钢化学成分

C碳 1.40-1.60，Si硅 0.40，Cr铬 11.00-13.00，Mn锰 0.60，Mo钼 0.70-1.20，V钒 0.20-0.50，Co铜

1.00 Ni 镍 0.030，P磷 -，S硫 0.030 SKD10模具钢用途 SKD10高碳、高铬类型莱氏体冷作模具钢，不特殊要求时钴不作为必加成分。SKD10模具钢淬火性佳，热处理变形小，耐磨，耐冲击。

SKD10模具钢用途：量产冲压模，剪切刀、模，搓丝模、瓷制品等，也用于制造要求高耐磨性的大型复杂冷作模具，如冷切剪刀、切边模、拉丝模、搓丝板、螺纹滚模、滚边模和要求高耐磨的冷冲模和冲头等。

我们公司-广毅荣保证真诚，效益，积极，负责是我们的态度。材质的保证，供货的效率，客户的

信任是我们驻足市场 开创市场的根基，我们公司保证所提供材料的真实性并随货附带原产材质证明及SGS报告等相关资料对外售出产品必经 质检部检测中（对材料内部：公差，板形，硬度，含钴量）利用先进的

显微镜硬度仪等高精度仪器进行严格的检测，力求满足客户对材料的精细要求！我们希望并努力为客户提供长期及时的供货资源，力求与广大客户形成稳定的友谊合作关系达成双赢效应！品质保证：

提供原产地材质证明书，以确保您所购买的是正宗品牌模具钢