无机涂料 无机防腐涂料 无机聚合物重防腐涂料

产品名称	无机涂料 无机防腐涂料 无机聚合物重防腐涂料
公司名称	成都捷宇涂料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:捷宇 型号:JY90-110 耐盐雾1000h:无开裂、无锈斑、无气泡
公司地址	成都成华区和美东路8号
联系电话	028-86037284 18981775767

产品详情

新型JY90-110无机聚合物重防腐涂料

一 前言：成都捷宇涂料有限公司提供的新型JY90-110无机聚合物重防腐涂料是采用无机－有机互穿网络聚合物为成膜物质加入鳞片状金属氧化物、超细氧化锌、重晶石、稀土化合物超微粉体作为填料，和结合应用互穿网络技术研发的性能超优异的无机聚合物重防腐涂料。又名：无机涂料，无机防腐涂料，无机重防腐涂料，无机环保防腐涂料。

二 适用范围：

无机聚合物重防腐涂料适用于化工设施、桥梁、海上、码头、城市之钢结构，水泥沙浆，管道、储罐、网架等钢结构防腐、混凝土结构设施防腐，以及作为复合涂层体系进行重防腐处理。

三 主要特点：

1，无机聚合物重防腐涂料涂层具有优良的耐腐蚀、耐水和耐老化性能。

2，无机聚合物重防腐涂料涂层复涂性好，成膜坚硬，具有良好的耐磨性。

3，无机聚合物重防腐涂料涂层成膜致密，增强复合涂层封闭性和抗渗透性。

4，涂层抗潮湿大气、酸雨、海水和盐雾腐蚀，对石化产品具有极高的稳定性。

四 技术指标

序号	项目	技术指标	测试方法
1	涂膜颜色及外观	可调色、平整	GB/T178
2	粘度(25℃)涂－4粘度计	30-40	GB/T1723
3	细度 μm	＜80	GB/T1724
4	干燥时间(25+1℃) h	表干≤2；实干≤12	GB/T1728
5	附着力 级	1	GB/T1720
6	柔韧性 mm	2	GB/T1731
7	耐盐雾1000h	无开裂、无锈斑、无气泡	GB/T1771

五 施工方法

1、基体处理：涂装作业前，应去除基体表面的油污、残锈、异物等。喷砂达到Sa2级或手工除锈至St3级即去除残漆、残锈、氧化皮等。

2、配比：按重量配比；主剂：固化剂＝5：1（不同工况使用会比例有变化，以产品说明书为准）混合时，应持续搅拌主剂的情况下，缓缓倒入固化剂，使其充分搅拌均匀。配比好的涂料熟化20min后，用60-80目筛网过滤，并倒入另一只容器中备用。配比后的涂料有效期8小时，请根据施工进度安排使用。

3、环境条件：喷涂作业应在基体处理后尽快进行，一般不应超过8小时。基体表面温度和环境温度一般不低于10°C，表面温度至少应高于露点3°C以上，空气相对湿度不超过85%。

4、涂装：本涂料可以使用刷涂、无气喷涂和空气辅助喷涂方法施工。

5、稀释：一般情况下涂料不需要稀释剂，当环境温度过低时可用来调节粘度和清洗工具。宜采用无机聚合物重防腐涂料专用稀释剂。