九里光氯化橡胶甲板漆

产品名称	九里光氯化橡胶甲板漆
公司名称	上海仲钰实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:仲钰 型号:九里光
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄3005号205室
联系电话	021-54038069 15021898628

产品详情

ZY-8208氯化橡胶甲板漆 **{ 咨询服务在线150-2189-8628 }**

组成

由氯化橡胶树脂、各色耐候性优良的颜料、助剂、溶剂等调配而成。

主要特性 漆膜具有良好的耐水性、耐酸碱、耐盐雾；

耐海水冲刷、耐干湿交替和阴极保护和耐候性能；

附着力强、漆膜坚韧耐磨。

用途

用于船舶甲板、码头及其它海洋设施钢铁表面有防滑要求的部位。

基本参数 颜色
各色

光泽
有光

固体份含量
55%

干膜厚度
40μm

理论用量
148g/m2

闪点
28°C

干燥时间（25°C）
表干≤2h，实干≤24h

复涂间隔时间 底材温度 5°C
25°C 40°C

最 短
48h 24h 16h

最 长
不限制

表面处理

所有表面必须清洁、干燥且无污染。应按照ISO8504进行评估和处理
。

涂有油漆的表面 清洁、干燥和完好的配套底漆，请咨询上海仲钰实业技术部。

维修

锈蚀部位，超高压水喷射处理或动力工具清洁，最低至St2级
。

其它表面 该产品用于其它底材，请咨询上海仲钰实业技术部。

前道配套用漆

水性、醇溶性硅酸锌系列底漆、环氧富锌底漆、低表面处理防锈底漆、特

种除锈防锈漆、磷酸锌底漆、环氧云铁防锈漆、
氯化橡胶防锈漆等。

后道配套用漆 无。

施工条件

底材温度不低于0°C，且至少高于空气露点温度3°C（温度和相对湿
度应在

底材附近测量）。通常需要良好的通风，以确保
油漆正常干燥。

施工方法

喷涂：无气喷涂或有气喷涂。推荐采用高压无气喷涂。采用有气喷
涂应注

意调整涂料粘度和气压。稀释剂不
宜超过10%，否则影响涂层性能。

刷涂：建议在预涂和小面积涂装时采用，但必须
达到规定的干膜厚度。

上海仲钰（新材料）实业发展有限公司是一家专业从事研发、生产、销售钢铁结构和混凝土防腐蚀新型涂层材料的现代化企业,仲钰主营：ZY-8008冷喷锌、冷涂膜镀锌、冷镀锌涂料、ZY-8030冷喷铝、ZY-8029冷喷塑、ZY-8014丙烯酸改性聚硅氧烷面漆、SPUA聚脲防水涂料、手涂（刮、刷）型聚脲、SPUA聚

脲喷涂、 聚脲腻子、(弹性)聚脲面涂、单组分聚脲防水涂料、聚脲防腐涂料、无机富锌防锈防滑涂料、ZY-8088灰铝粉石墨醇酸面漆 、灰云铁醇酸面漆、环氧沥青涂料、环氧类封孔剂、水性无机锌硅酸盐底漆、冷涂锌、冷喷锌封闭漆、无机富锌底漆、FVC防腐涂料、TO树脂防腐涂料、异丁烯(基)三乙氧基硅烷浸渍剂、ZY-8024氰凝防水防腐涂料、100%无溶剂液体聚氨酯涂料、ZY-8086氟碳漆、丙烯酸聚合硅氧烷、ZY-8075IPN8710互穿网络防腐涂料、氯化聚乙烯涂料、氯磺化聚乙烯涂料、棕黄聚氨酯盖板底漆、灰聚氨酯盖板面漆、无机硅酸锌车间底漆、特制环氧富锌防锈底漆、棕红云铁环氧中间漆、环氧面漆、耐酸耐碱耐高温玻璃鳞片胶泥、烟囱烟道脱硫塔防腐涂料、特种耐酸碱弹性粘接剂、 耐强酸强碱特种涂料、无溶剂液体环氧防腐涂料、可复涂聚氨酯面漆、丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆、无震动止滑车道涂料、200°C至800°C有机硅耐高温涂料、ZY-8049凉凉隔热胶底漆、凉凉隔热胶中胶、凉凉隔热胶面胶、超薄型钢结构防火涂料等系列特种防腐涂料。 仲钰冷涂锌推出含锌量达96%高富锌钢铁结构重防腐冷涂膜镀锌涂料ZY-96(8008)冷喷锌防护防腐蚀涂层, { 咨询服务热线：150-2189-8628 }
http://www.zyxtl.com仲钰在线。