

FLG-I/II型路桥专用防水涂料

产品介绍：

HC-211 FLG-I/II型路桥专用防水涂料是以优质石油沥青为基料，经乳化，以特殊高分子材料改性的水性涂料，能有效的阻止水的渗透，
并与混凝土、砖石砌体、[砂浆抹面等有很强的粘结力，结合成一体以达到良好的防水效果。](#)

二、产品特点：

1. 该防水层成膜快，防水效果好，价格低。 2. 既可人工涂刷，也可机械喷涂，两种施工方法均可达到同样效果。 3. 防水层粘结力好，抗碱力强。 4. 耐高温，耐腐蚀，耐老化，使用寿命长。 5. 使用环境温度-20 ~90 ，在经沥青混凝土铺推温度160 左右后，不影响其长期使用性能。

三、应用范围： 1. 公路、铁路桥面承受动载荷以及拉裂性要求高的混凝土结构。 2.

建筑物屋面、地下、隧道工程防水。 四、施工工艺： 1.

基层处理：新建混凝土

达到设计强度，表面温度裂缝及自然收缩裂缝

基本完成，[基层表面不得有浮沉、污物、油脂、积水等，达到清洁干燥。](#) 2.

施工前保证设备齐全、性能良好。 3.

施工温度在5 ~35 为宜，若夏天在35 以上，可适当洒些冷水降温，干后即可施工。 4.

涂刷前将涂料搅拌均匀，施工过程中应保持间断性搅拌以防沉淀。 5. 喷涂第一遍前应适当加稀释剂，使其具有一定的渗透性。表面干后喷涂第二遍涂料，待表面干后继续喷涂第三遍涂料，直到达到理想厚度。 6.

理论用量：当干膜厚度为1mm时，其用量为1.8kg/m²，桥面涂膜厚度一般0.7mm左右，其用量为1.5kg/m²

。 7. 养护：自然养护24小时，避免行人车辆通过。 五、[技术指标（执行JT/T535-2005标准）](#)

六、包装重量：

每桶重量为200kg、50kg ?????该产品无毒不易燃，可按一般运输方式运输。 ?????
产品贮存期为6个月，应贮存在0摄氏度以上的仓库，夏季应避免阳光暴晒。 8899730770 QQ:986764587