

504万能复合胶

产品名称	504万能复合胶
公司名称	佛山市精信汇明科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:汇明 型号:504-1 特点:粘接性强,透明度高,耐老化性好,耐溶剂,无毒无味
公司地址	广东佛山市顺德区大良凤翔路41号顺德创意产业园E栋211号
联系电话	0757-22310638 13392789144

产品详情

一种万能复合胶——504复合胶

襄阳精信汇明科技股份有限公司生产的504胶水，是一种特种的万能复合胶，可广泛应用于各类金属(如铝材、铜材、马口铁、不锈钢材等)与各类塑料如聚酯 (pet)，聚丙烯 (pp、cpp、bopp)，聚酰胺 (pa)，聚乙烯 (pe)，聚氯乙烯 (pvc) 等片材及薄膜的复合粘接。

特点：经本品复合的制品具有粘接性强，透明度高，耐老化性好,耐高温，耐溶剂性好，无毒无味等特点。

应用本504胶水，只要改变不同性质的固化剂，不同用量配比的固化剂，就可以得到不同的粘接效果，并满足客户不同的复合要求。

该产品既可以作为双组份的复合粘胶，也可以作为单组份自交联复合粘胶。使用起来十分方便。几乎无所不粘，所以具有万能胶之美誉。

一、技术性能指标

--	--	--

名称 指标 类别	主剂	固化剂
型号	jxhm504	jxhm504
外观	无色或浅黄色透明粘稠液体	无色或浅黄色透明粘稠液体
固含量：(%)	50 ± 2	68 ± 2
粘度 (25 mpa.s)	1000 ~ 2500	
nco含量 (%)		10 ± 0.5
剥离强度 (人工剥离)	基材被破坏 (按企业标准)	
贮存期	6个月	6个月

二、参考配比：(根据产品的要求可调整使用浓度)

主剂	稀释剂	固化剂	备注
10	5 ~ 8	0 ~ 3	稀释剂为醋酸乙酯

三、操作工艺参考

- 1、上胶量：干基涂布量根据产品要求可在4.0g/m² ~ 5.0g/m²之间选择。

2、烘箱温度：分四级：第一级50 、第二级60 、第三级70 、第四级90 。

3、热压温度：90 ~ 100 。

4、熟化条件：50 ~ 60 ，24 ~ 48小时。

四、注意事项

- 1、请勿将本产品与其它粘合剂混合使用。
- 2、使用本产品时应将其它种类的胶清理干净，包括胶槽，配胶桶及配胶用具，以免引起不良浑浊现象。
- 3、配制好的胶液应在8小时内使用完毕，连续使用时新配胶液与已使用的胶混合时不应超过8小时（超过存放时间可能会出现发白现象）。
- 4、本技术资料的工艺配比仅供参考，由于使用厂家复合工艺条件、设备及原材料条件等差异，建议厂家使用前先行测试认可或向本公司咨询。我公司是根据一般售货条件销售产品的。
- 5、根据客户对产品的需求，公司可以制作整体设计方案，包括修改产品配方和工艺方法的设定。

销售热线：0757-22382769 技术咨询：13392789144周先生

网址：www.fshmkj.com