



型号	官能度	羟值	粘度CPS	伸长率	拉伸强度 MPa	弯曲强度	耐磨性	硬度 Shore D	备注
SY760	3	280	1000	3%	45	53	34	85	

## 外观

低粘、黄色透明液体

## 典型参数

序号	检测项目	计量单位	标准要求	实测结果	单项评定
1	外观	目测	透明~半透明液体	透明液体	合格
2	羟值	mgKOH/g	260~320	280	
3	酸值	2	0.4		
4	粘度	mPa.s/25	600~1400	1060	
5	水分	% ( m/m )	0.1	0.03	

## 应用

SY760可以用于2K体系和浇铸材料(需要与MDI聚合物搭配使用)；

SY760可以用于户外耐候涂料（需要与脂肪族HDI聚异氰酸酯搭配使用）。

SY760耐酸碱的能力很强，在强酸和强碱的条件下能保持聚氨酯的稳定性

SY760高硬度适合于聚氨酯地坪

注：SY760具有强疏水性，所以对固化过程中的潮气敏感性较低。