

# 光学胶，OCA光学胶，光学uv胶，全贴合光学胶

产品名称	光学胶，OCA光学胶，光学uv胶，全贴合光学胶
公司名称	广东省固乐邦新材料科技有限公司
价格	88.00/KG
规格参数	品牌:Gluebon固乐邦 型号:op200 粘度:200
公司地址	广东省东莞市常平镇桥沥村桥头管理区泰佳工业园
联系电话	0769-83840318 18002629405

## 产品详情

### OCA光学胶

#### 产品描述

固乐邦 OCA光学胶- OP200是可于粘接手机贴膜（A胶）、防爆膜、防蓝光保护膜等 PET为基材

的胶粘剂，是一款紫外光固化的单组份胶水，无添加任何溶剂，100%固含量。具有无残胶、

透光度 91%以上、初粘及持粘力（1400-3000 g可控）、无雾化等特性，且具有固化速度快、

收缩率极低、耐候性、环保、操作快效率高等特点。采用两支 10kw的汞灯，涂布速度可达到

12-18m/min。OP200还可使用在大面积的玻璃与玻璃、陶瓷、PET等材料的贴合，具有高透光和高

粘接力、优异耐黄变性能等。

#### 产品参数

#### 产品规格及参数

基础原料..... 聚烯烃体系、光引发剂

外观..... 透明液体

粘度 (cps @ 25 ).....

液体比重.....

200-3000 ( 可调)

0.98

固体含量.....

固化能量.....

紫外波长.....

100%固化物

1500-2000mj /cm <sup>2</sup>

365-395nm

固化时间 ..... 10-60s

折射率.....

1.43

固化后胶液测试性能

测试项目类别

指标数据

测试依据

邵氏硬度

收缩率

酸值

吸水率

透光度

初粘力

持粘力

残胶率

5A

ASTM D-2240

ASTM D-250

< 0.1%

< 0.1

< 1%

ASTM D570-95

> 91%

1200g/25mm<sup>2</sup>

1400-3000g/25mm<sup>2</sup>

< 0.1%

< 0.3

> 90%

> 90%

黄变值 ( B值 )

UVA阻隔率

可见光蓝光阻隔率