瓷砖粘合剂瓷砖胶粘剂墙砖粘结剂 瓷丽贴

产品名称	瓷砖粘合剂瓷砖胶粘剂墙砖粘结剂 瓷丽贴
公司名称	佛山市南海猛加瑞建材厂
价格	25.00/袋
规格参数	品牌:澳美居 型号:强力型 瓷砖胶:灰色
公司地址	广东省佛山市南海区莲子塘工业区202-2号
联系电话	0757-866662970 13751787209

产品详情

瓷砖粘合剂瓷砖胶粘剂墙砖粘结剂 瓷丽贴

适用范围

- **可直接用于混凝土，水泥抹面、混凝土板、抹灰砖面和一些防水涂层上；**
- **适用于室内墙面粘贴吸水率大于0.5%，尺寸小于300*600mm饰面瓷砖；**
- **与德高瓷砖胶伴侣（DL）添加剂配合使用，可用于砖上贴砖。**

表面处理

- **所有表面应坚实、干净、无空鼓、无油污、蜡渍、脱模剂和其他松散物；**
- **油漆过的表面应作粗齿，至少暴露80%的原表面；**
- **混凝土面完成后，应养护至少28**

天方可铺砖，新抹灰的表面应养护至少7天方可铺砖；咨询热线：13760807058

-

旧
混泥
土和抹灰
表面可使用工业洗
涤剂或去油污剂清洁，然后用高压水龙头冲洗干净。起表面经晾干24小时后方可铺砖；

对于底材疏松且且吸水性强或表面浮层难彻底清理的表面，可先涂上德高L-Bond界面处理剂；

在吸水率大的底材或高温、干燥的环境下，施工前先润湿基面至外干内湿状态。

施工工艺

将粉料倒入清水中胶棒成膏状，注意要先加水后再倒入粉剂，搅拌时使用电动搅拌机；

混合比例为粉剂20公斤：水4.4-4.8
升；必要时可使用德高瓷砖胶伴侣（DL）代替清水，将DL用清水1:1稀释后，再按20KG粉剂：5.6L
添加剂比例使用；

水粉充分拌合，完全无生粉团为准，搅拌完毕后需静止放置约十分钟后略为搅拌一下才可使用，可增加粘结力。

推荐使用刮板法，具体方法如下：

用齿形刮板将胶浆
涂于工作面之上，使之均匀分布，并
形成一条条齿状。每次涂布约1平方米左右（视天气温室而定）然后在晾置时间内将瓷

砖揉压于上即可。

选择齿形刮板大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凹凸程度；

如瓷砖背面的沟隙较深或石材、瓷砖较大较重，则应进行双面涂胶，即在工作面和瓷砖背面同时涂上胶浆。

注意事项

施工温度为5-35℃；

水粉比例可因底材、天气、施工条件等不同而做出适当调整，禁止掺加其他材料改变胶粘粉配比和性能；

在雨天施工时，一定要做好遮蔽防护措施，并且要确保在贴砖后的24小时内，施工区域不被雨水淋湿；

胶浆应根据天气条件控制在2-3小时内使用完毕；

切忌将已经干结的胶浆拌水后再用；

- 铺砖完成后，须待胶浆完全干固后（约24小时）才可进行下一步的填缝工序；
- 瓷砖胶粘剂的刮涂应均匀且满贴，粘贴层的厚度应约为所用齿形刮板齿距的一半高。

佛山市南海区猛加瑞建材厂主营产品:K11通用型防水涂料,K11柔韧型防水涂料,
瓷砖胶粘合剂,填缝剂,黑豹防水,修边线,保温砂浆,其它建筑材料等 电话:13760807058 网址:www.amj138.com
微信号: 13760807058 QQ:2040074110 厂址:广东省佛山市南海区狮山莲子塘工业区202-2号