

直销氯化橡胶面漆动心价格

产品名称	直销氯化橡胶面漆动心价格
公司名称	山东华犇环保科技有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	表干:2H 实干:24H 完全固化:7天
公司地址	山东济宁市任城区英萃路振宁写字楼
联系电话	0537-2333931 18553709931

产品详情

但愿你的眼睛 能看得到华犇氯化橡胶面漆

但愿你花的每一笔钱 都能物超所值

但愿你以后每一次用氯化橡胶面漆都有惊喜

华犇油漆 如果值得购买请为华犇点赞

也是因为有你 才让华犇有动力一直前行

天大地大 华犇因为你而精彩

一、氯化橡胶面漆特点：

本产品由氯化橡胶、增塑剂、防锈颜料、助剂等经研磨调制而成。漆膜具有良好的附着力及柔韧性，耐海水性能和耐化学品性能良好。

联系人：范经理

手机：18553709931

二、氯化橡胶面漆应用范围：

可以做船舶、海港、海上设施、石油平台、化学管道及钢梁结构、贮罐等防腐保护之用

三、氯化橡胶面漆技术要求：

- 1、颜色 棕
- 2、闪点 28
- 3、干燥时间25 表干 2小时 实干 18小时
- 4、漆膜厚度 湿膜140 μm 干膜约70 μm
- 5、理论用漆量 约220 g/m²
- 6、建议涂刷道数 2道 140 μm
- 7、涂漆间隔时间25 10 ~ 24小时
- 8、稀释剂 氯化橡胶漆稀释剂

9、前道漆配套

无机硅酸锌车间底漆、环氧富锌底漆、氯化橡胶富锌底漆或直接涂于钢铁表面

- 10、后道漆配套 氯化橡胶系列中层漆、面漆、防污漆

- 11、涂装方式 可根据不同情况选择刷涂、滚涂、无空气高压喷涂

四、氯化橡胶面漆表面处理、施工条件及安全贮运：

1、喷砂或抛丸处理到GB8923-83中的Sa2.5级或St3级，涂有车间底漆的表面应将漆膜损伤和锈蚀处二次除锈，达到Sa2.5级或St3级。已产生锌盐的车间底漆表面应采取扫砂或用高压淡水清除锌盐，焊缝及烧损部位处理至Sa2.5级或St3级。

2、钢铁表面温度高于周围空气露点温度3 以上可以施工，相对湿度大于85%不宜施工。施工温度10 - 30 ，严禁在雨、雪、雾、霜、露及大风条件下施工。

3、运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋，并远离火源，存放于阴凉通风的室内仓库，存储期一年（超过存储期，经检验合格仍可使用）。

4、施工环境应有良好的通风条件，施工现场严禁烟火。油漆施工人员必须佩戴好安全防护用具，防止漆雾吸入体内，油漆溅到皮肤后，需用肥皂清洗，必要时处理。

ily:宋体;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:'Times New Roman';font-size:10.5000pt;mso-font-kerining:1.0000pt;" >

环境温度：5 ~ 35 ；相对湿度：80%；基材表面应当高于空气露点温度至少3 以上；大风、大雨、下雪或有雾情况下不宜施工。

氯化橡胶面漆包装规格：20KG

氯化橡胶面漆储存： 23 ± 2
12个月。过期应检查后使用，储存在通风阴凉干燥处，防日晒、防雨淋、远离火种。