

供应化工设备专用氯化橡胶面漆价格

产品名称	供应化工设备专用氯化橡胶面漆价格
公司名称	山东华森环保科技有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	表干:2H 实干:24H 完全固化:7天
公司地址	山东济宁市任城区英萃路振宁写字楼
联系电话	0537-2333931 18553709931

产品详情

在华森漆业我相信成交只是起点，服务没有终点，交易是小，做人是大，一旦相识，便是朋友。被信任是一种快乐，谢谢所有信任我的致氯化橡胶面漆客户。

氯化橡胶面漆组成：

采用氯化橡胶树脂为主要成膜物、颜料、填料、稳定剂、有机溶剂等辅助组成的，可分为面漆/底漆。

联系人：范经理

手机：18553709931

氯化橡胶面漆特点：

成膜物质具有化学惰性、封闭性好；

较好的户外耐候性、耐化学性能优异；

施工简便、干燥迅速；

氯化橡胶面漆用途：

用于船舶、桥梁、港口、石油、化工、集装箱、管道、混凝土表面、厂房建筑等大气环境下，需要耐酸碱的基材，表面装饰性要求不高的涂装；

氯化橡胶面漆配套用漆：

底漆：氯化橡胶底漆、环氧富锌底漆、聚氨酯底漆

中间漆：环氧云铁中间漆

面漆：氯化橡胶面漆

氯化橡胶面漆技术参数：

漆膜颜色和外观 各色、平整光滑

粘度（涂-4）80 ~ 120 s

细度 40 μm

光泽 85%

干燥时间 表干（甲法）：0.5h 实干（乙法）：6h 烘干（60 ~ 70 $^{\circ}\text{C}$ ）：3h

硬度 0.3

耐冲击强度 50kg.cm

附着力 2级

柔韧性 1mm

耐碱性（48h）无异常

耐盐水性3%NaCl（浸96h）

允许轻微失光、发白、起小泡,经2h恢复，小泡消失、失光率不大于20%

耐烟雾性（300h）无异常

注：技术要求中后三项按GB1765-89技术条件制板检验氯化橡胶漆

氯化橡胶面漆施工技术：

漆膜厚度：湿膜：80 μm ；干膜：30 μm

稀释剂：专用稀释剂

混合比例：单罐装

熟化时间：搅拌均匀即可使用

适用期：不限制

施工条件：环境温度：-5 $^{\circ}\text{C}$ ~ 40 $^{\circ}\text{C}$ ；相对湿度：25% ~ 80%

施工方法：

项目 稀释量 喷孔 喷出压力

高压无气喷涂

0 ~ 15% 0.4 ~ 0.5mm 12 ~ 15MPa

有气喷涂 5% ~ 20% 1.5 ~ 2.0mm 0.3 ~ 0.4MPa

手工刷涂、辊涂 0 ~ 20% 须使用短毛辊涂以避免辊涂中混入空气发生起泡

涂漆前被涂物表面要处理干净，严防水份、灰尘及其它污物存在以保证漆膜的附着力。

将产品充分搅拌均匀后，在涂有底漆的金属或木材表面采用刷涂法或喷涂法施工，每道层厚度以20 ~ 25 μm 为宜。前一道实干后才能涂下一道。

可用专用稀释剂调整原漆粘度。