高硬度高光水性木器面漆聚氨酯改性乳液

产品名称	高硬度高光水性木器面漆聚氨酯改性乳液
公司名称	中山市博海精细化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中山博海 型号: WE-2330
公司地址	中国 广东 中山市 港口镇木河迳工业区博海公司
联系电话	13751812937

产品详情

一.产品简介

本产品为聚氨酯改性丙烯酸乳液，通过核壳的乳液合成技术及适当的外交联，所成膜可以达到极高的强度与2H以上的硬度。不含重金属和增塑剂；不含有害溶剂和其它有害性挥发物，安全环保。成膜具有优异的耐水性、透明性，良好的光泽；干燥迅速，抗粘连。达到需要的强度、硬度的时间短，可提高施工效率。优秀的耐黄变性、抗老化性及保光、保色性。含有羟基，可以添加水性PU的固化剂来进一步提高硬度、光泽、抗划伤、耐水等性能。用于调制水性木器漆，适于面用水性漆的调制，应用于木器、竹器、藤器等基材表面涂装。

二.应用领域

主要用于水性木器面漆 其它水性涂料　等领域。

三.性能特点

1.优良的成膜性，优秀的耐黄变性、抗老化性及保光、保色性

2.干膜铅笔硬度可达2H以上，抗指甲划痕，可以厚涂.

3.　耐水性好　耐有机溶剂。

4.　透明性极佳，高固含，低黏度，施工固含可达40%以上，涂膜丰满度高。

5.不含增塑剂、有害溶剂及其它有害挥发物，安全、无毒、环保。

四.技术参数

外观：　　带蓝光乳白色乳液

黏度（25℃ cps　　）：　　400-1000

固体份（%）：　　43±12

PH值：　　7.5　　—8.5

玻璃化温度（℃）：　　75.5

最低成膜温度（℃）：　　不高于29

密度（千克/升　25℃）：　　1.02-1.05

粒径（μm）：　　0.2-0.3

干膜耐水性 ：　　水浸120小时 不起泡 不泛白

五。注意事项

1.不可与强电解质接触,以免造成破乳.

2.与其他乳液配合使用前,要先进行相容性试验

3.要储存在阴凉、干燥、通风处，温度5℃-30℃。

4.储存在密封的容器内，如果桶内胶液不能一次用尽，要及时盖好盖子。

六.包装：塑胶桶装，净重200公斤,1吨。