

高硬度高光水性木器面漆聚氨酯改性乳液

产品名称	高硬度高光水性木器面漆聚氨酯改性乳液
公司名称	中山市博海精细化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中山博海 型号: WE-2330
公司地址	中国 广东 中山市 港口镇木河泾工业区博海公司
联系电话	13751812937

产品详情

一.产品简介

本产品为聚氨酯改性丙烯酸乳液，通过核壳的乳液合成技术及适当的外交联，所成膜可以达到极高的强度与2H以上的硬度。不含重金属和增塑剂；不含有害溶剂和其它有害性挥发物，安全环保。成膜具有优异的耐水性、透明性，良好的光泽；干燥迅速，抗粘连。达到需要的强度、硬度的时间短，可提高施工效率。优秀的耐黄变性、抗老化性及保光、保色性。含有羟基，可以添加水性PU的固化剂来进一步提高硬度、光泽、抗划伤、耐水等性能。用于调制水性木器漆，适于面用水性漆的调制，应用于木器、竹器、藤器等基材表面涂装。

二.应用领域

主要用于水性木器面漆 其它水性涂料 等领域。

三.性能特点

- 1.优良的成膜性，优秀的耐黄变性、抗老化性及保光、保色性
- 2.干膜铅笔硬度可达2H以上，抗指甲划痕，可以厚涂。
3. 耐水性好 耐有机溶剂。
4. 透明性极佳，高固含，低黏度，施工固含可达40%以上，涂膜丰满度高。
- 5.不含增塑剂、有害溶剂及其它有害挥发物，安全、无毒、环保。

四.技术参数

外观：	带蓝光乳白色乳液
黏度（25 cps）：	400-1000
固体份（%）：	43 ± 12
PH值：	7.5 —8.5
玻璃化温度（）：	75.5
最低成膜温度（）：	不高于29
密度（千克/升 25）：	1.02-1.05
粒径（μm）：	0.2-0.3
干膜耐水性：	水浸120小时 不起泡 不泛白

五。注意事项

- 1.不可与强电解质接触,以免造成破乳.
- 2.与其他乳液配合使用前,要先进行相容性试验
- 3.要储存在阴凉、干燥、通风处，温度5 -30 。
- 4.储存在密封的容器内，如果桶内胶液不能一次用尽，要及时盖好盖子。

六.包装：塑胶桶装，净重200公斤,1吨。