疏水耐腐蚀户外水性木器漆专用改性丙烯酸乳液

产品名称	疏水耐腐蚀户外水性木器漆专用改性丙烯酸乳液
公司名称	中山市博海精细化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中山博海 型号:WE-2018
公司地址	中国 广东 中山市 港口镇木河迳工业区博海公司
联系电话	13751812937

产品详情

一.产品简介

本产品为针对景观行业的特性与实际需求而设计、开发的水性涂料产品，主要用于户外木器产品的保护，避免实木制品因氧化及风雨的浸蚀而造成的腐化。

其极小的粒径与较低的表面张力，赋予该涂料良好的渗透性能，对中等硬度的木材，能够渗透深度达1.0-1.5毫米。固化后，与木材纤维结为一体，共同形成一个密封的保护层，既对木材起到保护作用又充分显示木材的自然纹理。由于不是在木材表面形成过厚的漆膜，木器表面不会出现龟裂、起皮、剥落等破坏现象，不但经久耐用，重涂维修也非常方便。涂料分子结构中含有的疏水性结构，保证了涂膜固化后木器表面的疏水性及耐水性。主要成膜树脂由纯丙烯酸类单体合成，令涂装后木器表面具有优秀的耐黄变性、耐大气老化性、防水而又透气性。

二.应用领域

户外木器、藤器等的涂装

三.性能特点

1.适用各种木质基材的涂装与保护，是景观,度假及休闲游乐设施的理想涂料。

2.渗透性强，易于涂装,低黏度，不流挂，不起皮　不开裂，重涂维修方便

3.不含传统油漆中的甲醛、苯、二甲苯、甲苯等有害溶剂及铅、砷、钴等有害重金属。符合GB18581-2001标准，环保、安全，对人体及动、植物无任何危害。

四.技术参数

外观：	带蓝光半透明乳液
黏度（25℃　秒）：	10　±2
固体份（%）：	34±1
PH值：	7.0　—9.0
玻璃化温度（℃）：	39.5
最低成膜温度（℃）：	不高于8
涂布率：	10-12　m2/L

五. 储存与注意事项

1.不可与强电解质接触,以免造成破乳.

2.与其他乳液配合使用前,要先进行相容性试验

3.要储存在阴凉、干燥、通风处，温度5℃-30℃。

4.储存在密封的容器内，如果桶内胶液不能一次用尽，要及时盖好盖子。

六.包装：塑胶桶装，净重200公斤,1吨。