

现货销售GH4043镍铬合金 GH43高温合金

产品名称	现货销售GH4043镍铬合金 GH43高温合金
公司名称	承怀特种合金（上海）有限公司
价格	230.00/千克
规格参数	品牌:上海承怀 型号:GH4043 镍含量:余量（%）
公司地址	上海市松江区泗砖公路605号
联系电话	18916596010

产品详情

Gh4043镍基合金

GH4043化学成分：

C： 0.03-0.10

Cr：13.00-16.00

Ni：余

W：5.00-7.00

Mo：2.00-4.00

Nb : —

V : 0.100-0.500

Al : 1.7-2.30

Ti : 1.8-2.30

Fe : 5.00

ZR : —

B: 0.020

Ce : 0.020

Si : 0.40

Mn : 0.50

P : 0.015

S: 0.010

Cu : 0.070

GH4043力学性能：

屈服强度(0.2)(Mpa)： --

抗拉强度 b (MPa)：, 700

伸长率(5)%： 6

断面收缩率()%： 10

硬度(HBS) 3.3-3.70

GH4043特性及用途：

GH4043是镍基时效合金，它的各种性能和GH4037合金接近，缺口敏感性较高，因此使用范围较GH4043为小。用于工作温度在800-850 的燃气涡轮工作叶片。

公司在发展历程中，坚持装备一流、管理一流、人才一流、产品一流的市场定位

此合金具有以下特性：

- 1.对氧化和还原环境的各种腐蚀介质都具有非常出色的抗腐蚀能力
- 2.优秀的抗点腐蚀和缝隙腐蚀的能力，并且不会产生由于氯化物引起的应力腐蚀开裂
- 3.优秀的耐无机酸腐蚀能力，如硝酸、磷酸、硫酸、盐酸以及硫酸和盐酸的混合酸等
- 4.优秀的耐各种无机酸混合溶液腐蚀的能力
- 5.温度达40 时，在各种浓度的盐酸溶液中均能表现出很好的耐蚀性能
- 6.良好的加工性和焊接性，无焊后开裂敏感性
- 7.具有壁温在-196 ~ 450 的压力容器的制造认证

8.经美国腐蚀工程师协会NACE标准认证（MR-01-75）符合酸性气体环境使用的标准等级VII

=====
销售单位：

承怀特种合金（上海）有限公司

联系人：吴丽玉

座机热线：021-67869822 传真：021-57686299

手机热线：18916596013

邮箱：3255456309@qq.com 订单、询价、图纸请发此邮件

在线QQ：3255456309

企业地址：上海市松江区泗泾镇泗砖公路钢材城605号

承怀合金：服务宗旨/诚信服务，方能与客户取得永久合作！

=====
退货须知

1.退换货原则:材料出库后7天内如有质量问题未经生产加工的材料我们将无条件换货处理!(注:材料未出现人为造成的变形、损坏,表面刮伤现象!)若因客方因素出错,在我厂能力范围内帮忙改进。

2.发票制度说:采购钢材时,请将您单位的开票资料、有效的邮寄地址及收件人电话和手机号码提供给销售人员或传真至本公司,发票将由我公司以快递方式送达(快递费用将由我方承担)

(感谢你抽出宝贵的时间游览本产品，你的满意，是我们的追求)