

GOA模具钢板材 圆钢

产品名称	GOA模具钢板材 圆钢
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

GOA 日本大同GOA模具钢 GOA特长 GOA用途 GOA热处理 GOA---日本大同模具钢淬透性耐磨性优异特殊工具钢GOA的特长:脱气精炼钢,质量稳定;1.添加特殊元素,与同类钢JIS SKS3相比韧性出色;2.钨、铬碳化物均匀细小,耐磨性出色;3.球化退火处理,切削性良好稳定。GOA的用途:1.冷冲压加工:冲裁模:使用硬度58~62 HRC成形模:使用硬度58~62 HRC冲头:使用硬度58~62 HRC2.压花模:58~62 HRC3.剪切刀片:薄钢板用(6mm以下):58~62 HRC中厚钢板用(6~8mm):55~60 HRC4.量规:60~64HRCGOA的化学成分:大同牌号:GOA化学成分(%) :C0.86 Si0.3 Mn1.2 Cr0.50 W0.50 添加特殊元素GOA的热处理:锻造温度:1050~850HRC热处理条件:退火750~780 缓冷 淬火790~850 油冷回火150~200 空冷硬度退火(HB):

217淬火回火(HRC):63转变点Ac708~726 Ar- Ms160 品质保证:提供原产地材质证明书,以确保您所购买的是正宗品牌模具钢---日本大同模具钢GOA!对具有回火脆性倾向的钢如锰钢、铬钢、镍铬钢等,回火后应快冷,这类钢的淬火临界直径,随晶粒度和合金元素含量的增加而增大,例如,40Cr和35SiMn钢约为30~40mm,而40CrNiMo和30CrNi2MoV钢则约为60~100mm,常用于制造承受较大载荷的轴、连杆等结构件,表面硬化结构钢用以制造表层坚硬耐磨而心部柔韧的零部件,如齿轮、轴等,为使零件心部韧性高,钢中含碳量应低,一般在0.12~0.25%,同时还有适量的合金元素,以保证适宜的淬透性,dan化钢还需加入易形成dan化物的合金元素(如Al、Cr、Mo等),渗碳或碳氮共渗钢,经850~950 渗碳或碳氮共渗后,淬火并在低温回火(约200)状态下使用,dan化钢经dan化处理(480~580),直接使用,不再经淬火与回火处理,根据钢种和钢的质量要求,合金结构钢的冶炼,可采用yang气顶吹转炉、平炉、电弧炉;或再加电渣重熔、真空除气,铸锭可采用连铸或模铸。

GOA【采购须知】

GOA 上海威力金属集团有限公司免费提供客户所需产品的选材服务!但请客户注意以下几点:

GOA (1) 由于咨询人数较多,请将具体事项通过邮件传真方式;

GOA (2) 告知所需钢材要求特性等事宜、方便选材部提供专业数据;

GOA 客户在咨询前,务必告知上海威力选材部所用选择的材料需具备什么特性,硬度,

GOA 是开什么模具或者做什么用到的,方便选材部门为客户提供更专业的服务!