

CZY-MWT中壁带胶防水管 防水直管 带胶直管

产品名称	CZY-MWT中壁带胶防水管 防水直管 带胶直管
公司名称	深圳长泽园电子有限公司
价格	4.30/米
规格参数	品牌:长泽园 型号:MWT中壁 颜色:黑色
公司地址	深圳市南山区高新中四道阳光海景豪苑A座28M
联系电话	075526050904 13699812253

产品详情

供应 8/2---205/65中壁带胶热缩套管 带胶热缩管 中壁管

中壁带胶热缩套管

型号：CZY-RA2，CZY-R2

中壁带胶热缩套管的性能和用途:

有着极优良的绝缘,密封防护,抗冲撞和耐磨损的特性.为电子和通讯连接口提供密封固定和保护作用,对电缆连接处和终端有着优良的机械保护性能,3:1的收缩比率更加方便地适用于不规则的异形件和大尺寸连接处.

HRA-2更适用于轻形光缆和电线接头的防水保护,对连接部件起密封固定作用.

中壁带胶热缩套管的性能：防紫外线辐射

高效的电子绝缘保护

优异的机械保护性能

最小完全收缩温度：120

标准颜色：黑色

中壁带胶热缩套管的技术参数

项目	测试方法	典型数据
工作温度	IEC 216	-55 to +110
拉伸强度	ASTM D 2671	>14 MPa
断裂伸长率	ASTM D 2671	>400%
密度	ASTM D 792	1.05g/cm ³
纵向收缩率	UL 224	0 to -10%
偏壁率	ASTM D 2671	<30%
热老化断裂伸长	150 /168小时	>300%
击穿强度	IEC 243	>20KV/mm
体积电阻率	IEC 93	>10 ¹⁴ .cm
铜稳定性	ASTM D 2671	通过
抗压裂(50)	ASTM D 1693	不裂
吸水率	ISO 62	<0.15%

热熔胶性能

项目	测试方法	典型数据
吸水率	ISO	通过

熔点	ISO	<0.2%
剥离强度	ASTM	80
铜稳定性	DIN	4 N/cm
防霉菌和腐烂	ASTM	不腐烂

中壁管产品规格：

规格	成品内径 (MM)	收缩后内径 (MM)	收缩后壁厚 (MM)	标准长度 (MM)
8/2	8	2	1.7	1220
12/3	12	3	2.0	1220
16/5	16	5	2.2	1220
19/5	19	5	2.2	1220
22/6	22	6	2.5	1220
28/6	28	6	2.5	1220
33/8	33	8	2.5	1220
40/12	40	12	2.7	1220
45/12	45	12	2.7	1220
55/16	55	16	2.7	1220

65/19	65	19	2.7	1220
75/22	75	22	3.0	1220
85/25	85	25	3.0	1220
95/25	95	25	3.0	1220
115/34	115	34	3.0	1220
140/42	140	42	3.0	1220
160/50	160	50	3.0	1220
180/58	180	58	3.0	1220
205/65	205	65	3.0	1220