

钢结构基础底座灌浆料

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 钢结构基础底座灌浆料 |
| 公司名称 | 北京科莱恩新材料有限公司 |
| 价格 | 950.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:科莱恩 型号:CGM 规格:25kg/袋 |
| 公司地址 | 北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园205号C区1100 |
| 联系电话 | 133-89187288 13389187288 |

产品详情

公司名称：北京（西安）远华世纪建材有限公司

联系人：李辉

电话号码：13389187288

产品特色

CGM灌浆料是一种由高强胶结材料、多种外加剂复合和特选骨料经特殊工艺配制而成，具有大流动度、无收缩、早强及高强等特点。

产品用途

适用于机器底座、地脚螺栓等设备基础灌浆。

施工要点

（一）基础处理和支模：

1、混凝土基础表面凿毛、并将其清理干净。与座浆料粘合在一起的构件（如钢垫板）将锈皮及油污等清除掉。

2、在浇灌座浆料前4小时，对混凝土基础表面施于湿润，浇灌时不得有积水。

3、挡板应支设严密，防止漏浆。

（二）灌浆：

1、加水量：按照重量比13-14%的比例加水搅拌，如施工不需要较大流动度可相应减少用水量。

2、搅拌程序：在搅拌桶内加入规定量的水后置入搅拌器，将一部分座浆料倒入桶内搅稀，再将余料倒入搅拌，时间从开始到结束宜控制在一分钟左右。

3、搅拌时，叶片应沿着桶周边上下左右缓慢移动，以使桶底和桶壁粘附的干料得以拌和；搅拌叶片不得提至座浆料液面之上以免空气带入座浆料内

4、搅拌好的座浆料胶泥应及时浇灌。浇灌时，尽可能从一侧注入，以利排出底板与混凝土基础之间的空气。必要时，可采用竹片等工具导流。浇灌开始后必须连续进行，不能间断。

搅拌机具

双柄手电钻，功率 450W,转速 500r/min。

搅拌叶片用 $\delta=1.2\text{mm}$ 厚钢板制成，叶片 150mm,搅拌杆 12mm圆钢。

注意事项

现场使用时，严禁在胶泥中掺入任何外加剂、外掺剂。不得与其他厂家生产的类似产品混用，以确保工程质量。

养护

1、用湿润的草袋或布覆盖在已浇灌好的座浆料上，并洒水养护，每天2-6次。

2、养护温度应在15℃以上，养护期7天。若现场温度较低时可适当延长养护期。

3、冬季施工需采取保温措施。

拆模

拆模应在浇灌完毕24小时后进行，拆模后仍继续养护。

包装及储运

包装规格为 $50\text{kg} \pm 0.5\text{kg}$ ，用复合纸袋内衬塑料袋包装。储存在干燥、阴凉处，在未经受潮保存下储存期为六个月。超期需复检，合格后才可使用。