

环氧树脂修补砂浆厂家价格

产品名称	环氧树脂修补砂浆厂家价格
公司名称	北京科莱恩新材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:科莱恩 型号:ECM 规格:20kg/桶
公司地址	北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园205号C区1100
联系电话	133-89187288 13389187288

产品详情

ECM环氧树脂胶泥（环氧修补砂浆）

公司名称：北京科莱恩新材料有限公司

联系人：李辉

电话号码：13389187288

产品特点

- 1,具有抗渗,抗冻,耐盐,耐碱,耐弱酸腐蚀的性能,并与多种材料的粘结力很强。
- 2,热膨胀系数与混凝土接近,故不易从这些被粘结的基材上脱开,耐久性好。
- 3,可在潮湿基材表面施工,不需干燥,可在潮湿环境或水下硬化。
- 4,操作施工方便,与普通[水泥砂浆](#)施工相仿,容易清洗,用水就可以清洗。

应用范围

- 1,适用于混凝土构筑物表面的蜂窝,漏洞和露筋等的缺陷处理。
- 2,混凝土构筑物,楼梯踏步等坏损修补。
- 3,粘钢加固和粘碳纤维加固时做底层找平。
- 4,可用作海水,盐碱地区及化工厂等腐蚀环境中的耐腐蚀材料。
- 5,用于粘贴耐酸砖。

技术参数

检测项目		性能指标	检测结果
抗折强度(Mpa) 28d		6.0	6.49
抗压强度(Mpa)	7d	----	25
	28d	> 20	35
中性化抵抗性 (mm) 28d		< 5.0	1.8
粘结强度 (Mpa)	常温常态 28d	> 1.0	2.8
	冷热反复 28d	> 1.0	2.4
透水量 (g)		< 20	15

24h吸水量 (g/m³) < 1000 525

吸水系数 (kg/cm³·h^{0.5}) < 0.5 0.32

注：推荐参考用量：1.7-2.0吨/立方

使用方法

- 1,检查本品包装完好,标签核对无误。
- 2,打开桶盖,将桶中3袋标有A,B,C的预配料取出。
- 3,将A料,B料摇匀后,分别倒入桶中,并充分搅拌均匀后,再将标"C"的粉料边搅拌边慢慢地倒入桶内,搅拌成均匀的砂浆状即可。如果混合后较粘稠或不易搅拌均匀,本包装可加入1-2kg的洁净水搅拌,不影响本品的最终性能。

注意事项

- 1,本品为水泥基材料,其完全硬化时间需要28天。
- 2,使用本品24小时可以进行下一道工序。
- 3,拌好的环氧砂浆宜在2小时内用完,在此时间内如出现变干变稠的状况可以加适当的水搅拌均匀后再用。

包装贮存

- 1,本品包装规格为20kg/桶。
- 2,未开封保质期为12个月,超出保质期须经检验合格后方可继续使用。
- 3,本品无毒,无味,不易燃,不易爆,符合绿色环保要求,可按一般货物贮存运输。