

# 吉业升牌4A沸石催化剂和软水剂净水剂

产品名称	吉业升牌4A沸石催化剂和软水剂净水剂
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:吉业升 型号:工业级 品级:优等品
公司地址	武汉市硚口区长丰乡长丰村汇丰企业天地14幢5层3号-88
联系电话	18040559409 18040559409

## 产品详情

中文名4A沸石分子式 $\text{Na}_{12}\text{Al}_{12}\text{Si}_{12}\text{O}_{48} \cdot 27\text{H}_2\text{O}$ 或 $\text{Na}_{12}[(\text{AlO}_2)_{12}(\text{SiO}_2)_{12}] \cdot 27\text{H}_2\text{O}$ 性质孔径0.42nm性状白色粉末化学性质化学式为 $\text{Na}_{12}\text{Al}_{12}\text{Si}_{12}\text{O}_{48} \cdot 27\text{H}_2\text{O}$ 或 $\text{Na}_{12}[(\text{AlO}_2)_{12}(\text{SiO}_2)_{12}] \cdot 27\text{H}_2\text{O}$ ，是由硅氧和铝氧四面体组成的三维骨架状结构化合物，属立方晶系，晶胞中心是一个直径为1.14A空穴，它由一个8元环和6个相类似的空穴连接而成，这种8元环结构形成的自由空穴直径为4.12A，故称为4A沸石。其传统合成方法有水玻璃法、活性白土法、膨润土法、高岭土法和煤矸石法。水玻璃法工艺成熟，容易控制，但成本高。活性白土法和膨润土法需添加铝源，成本较高，且设备要防腐。高岭土法和煤矸石法是利用其铝硅比与4A沸石一致的特点，将其转化为具有反应活性的偏高岭土，并在烧碱水溶液中进行水热结晶转化反应而制成沸石，但这种工艺需要高温焙烧原矿石，能源损耗较大，同时，对环境也会产生一定程度的污染。它是一种无臭、无味且流动性较好的白色粉末，具有较强的钙离子交换能力，是替代三聚磷酸钠的无磷洗涤助剂，表面吸附能力强，是理想的吸附剂和干燥剂。物理性质白色固体颗粒。呈网络状结构，内含均匀小孔，孔径0.42nm，比表面积约为600m<sup>2</sup>/R，不溶于水和有机溶剂，能溶解于强碱和强酸。加热超过800 时，重新结晶形成白硅石状的结构。有吸附水分，液体、气体及不饱和的有机物质。对钙离子有交换能力，理论交换能力为352CaCO<sub>3</sub>mg/g，一般为290~320mgCaCO<sub>3</sub>/g，白度 95%，pH值10~11.5，表观密度0.3~0.5g/cm<sup>3</sup>，平均粒径为2 μm，粒度分布 4 μm占85%以上。用作无磷洗涤剂的助剂，代替三聚磷酸钠；在石油和其他工业用作气体和液体的干燥、脱水净化等，也用作催化剂和软水剂。包装：25kg/袋