

彩色防滑路面-防滑路面粘合剂量大从优

产品名称	彩色防滑路面-防滑路面粘合剂量大从优
公司名称	即墨市中固交通设施经营部
价格	105.00/平方米
规格参数	品牌:山东西建 型号:彩色高温陶瓷颗粒
公司地址	山东济南历山北路188号
联系电话	0135-73105335 13864111639

产品详情

彩色防滑路面-防滑路面粘合剂量大从优 138-6411-1639

山东交地彩色防滑路面，适用范围广，强度好坚固耐用,生产周期短,货源足！产品覆盖全国各省市，只需一个电话，剩下的交给我们来做！欢迎新老客户来电咨询！24小时服务热线@13864111639姜'R**QQ：2744722973

彩色路面施工工艺：

1. 施工前的准备：

施工前要作好技术和原料的组织安排。

准备好施工工具：电子秤、杯子、计算器、物料桶、扫帚、胶带、刮板、刷子等。

检查动能源、喷涂或搅拌设备、摊铺机械是否处于良好的工作状态，确保施工时的连续性。

2. 地表处理：

检查作业基层是否坚实、平整、洁净；

清除施工路面的风化物，地面有裂纹、深坑或小洞等缺陷先修补再施工，确保施工路面平整；

清理路面油污或污渍，清理时可使用适当清洁剂祛除，但必须用水冲洗干净；

清理路面灰尘和障碍物，必要时用风机吹除；

确保路面是干燥的，潮湿的路面可以用热压缩空气机吹干路面；

3. 施工方法：

在施工范围，度量面积，首先以便计算胶粘剂的用量；其次须按设计要求进行分隔立模工作。或用牛皮胶纸或胶带封边，以利于相邻的区域需要铺设不同颜色的骨料，避免出现混色；

专人负责物料的配比，将A组份：B组份 = 3：1称重(不可估约)。

当B组份加入A组份前，用机械搅拌器搅拌A组份30秒，(如果要加配套颜料，需高速分散2~3分钟，使物料完成融合到颜色一致为止)然后再将B组份倒进A组份内，搅拌1~2分钟，直至混合物完全搅拌均匀；

将混合物迅速摊铺在工作面上，立即用刮板将胶粘剂刮平(其初凝快，摊铺尽量快速和正确)；

将耐磨骨料如彩砂均匀抖动，撒在刚摊铺的胶层上；

十分钟左右揭去隔离胶带，(具体根据作业环境而定，时间过短胶会流动、过长胶会固化揭不下来)；

待胶粘剂固化后，扫去表面多余的骨料即可；

4. 注意事项：

雨雪天基面潮湿或大气湿度较高情况下不宜铺设，施工路面最佳施工温度在15-35 之间；

喷涂和撒骨料作业应交叉进行，自里向外逐渐退出；

搅拌后的混合料，适用期为5-10分钟，适用期内材料必须使用完毕；

完成施工后，应有8~12小时固化养生期。养生期内，禁止人员进入作业场地；

施工作业期间，应禁止明火，注意通风；

如需二次喷涂，间隔时间不宜过长，以防表面已被污染。

山东西建建筑工程有限公司

电话：13864111639

传真：86-531-81183156

邮箱：2744722973@qq.com

网址：www.dmcl0531.com

地址：山东省济南天桥区历山北路