

808耐磨陶瓷粘贴胶 2（小时）

产品名称	808耐磨陶瓷粘贴胶 2（小时）
公司名称	襄樊封神胶业有限公司
价格	.00/个
规格参数	初干时间:2（小时） 干固时间:24（小时） 调整时间:20（分）
公司地址	中国 湖北 襄樊市 人民路19号贾洼工业园第二园区
联系电话	86 0710 3118989 18608671817

产品详情

初干时间	2（小时）	干固时间	24（小时）
调整时间	20（分）	晾置时间	120（分）
耐水性	一般	剪切强度	226（MPa）
产地	湖北襄樊	品牌	封神
外观	膏糊	固化条件	室温固化

808风机叶轮胶

性能特点：

- 1.由改性增韧树脂及复合固化剂组成。
- 2.耐老化、韧性好。
- 3.可常温固化，也可加热固化。
- 4.用作150 以下风机叶轮耐磨陶瓷片的粘接。

用途：粘接强度高、韧性好，金属 - 陶瓷粘接具有极高的粘接力，专用于风机叶轮耐磨陶瓷片的粘贴。

使用方法：

1.表面处理：打磨或喷砂清除被粘物表面的灰尘、油污及锈迹，最后用清洗剂清洗。

2.配胶：按规定要求将甲、乙双组分混合均匀 a : b=4 : 1

3.施胶：将调好的胶均匀涂敷于待粘物表面。

4.固化：室温4h初固，48h完全固化（16~18mpa），如再加热至80 保温2h进行后固化，可得更高的综合性能（可提高30%）。

5.调好的胶应在初固前用完。

物理性能：a组分外观为灰色膏状物，b组分为淡黄色膏状物；进行后固化后剪切强度25 时 22mpa，100 时 14mpa；耐老化性优异。

包装规格：塑料桶装,a组分4kg/桶，b组分1kg/桶。

运输贮存：阴凉干燥处密闭贮存，保质期1年。运输中避免倒置，避免磕碰，按非危险品运输。

注：询价请旺旺联系