

杰瑞防爆涂料JR - FB212F

产品名称	杰瑞防爆涂料JR - FB212F
公司名称	深圳杰瑞高温材料有限公司
价格	2500.00/组
规格参数	品牌:深圳杰瑞 型号:JR - FB212F 深井铸造专用:防爆涂料
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道缤纷世纪A座25C
联系电话	0755-13728843963 18938652341

产品详情

产品性能：

环氧型涂料，分为a、b组，防爆防锈双重功能。

使用方法：

除去被涂表面的油污、松动的涂层，牢固的旧涂层不必清除。将a、b组分按一定的比例混合均匀（一般5：1，视环境温湿度不同需作微调）；如果觉得涂料较稠，可适量加入水或二甲苯稀释。对于小面积的施工，可以刷涂，对于大面积施工，建议用辊涂或无空气喷涂。涂层厚度一般为250-500 μm；使用中，应随时观察涂料是否增稠太多，及时补加溶剂，避免局部反映过热造成涂料产生结块不能使用，一次所配涂料应在1小时内用完；涂层养护时间7天，涂层完全固化后，方可投入使用。

以上指导说明仅供参考，客户须结合实际施工条件状况及工程要求，来确定施工工艺参数。在正式施工前，建议小面积试用。

产品优点：

无溶剂，低voc，环保型，生产、施工过程中不污染环境；

涂层具有优良的附着力，不需打底，一次性成膜度大，大多数表面只需刷一层；

涂层致密、强度高、耐磨性及耐化学腐蚀性好；

可在低温和高湿度的环境下施工，尤其适用于华东华南多雨高湿地区。

包装及储存：

a组25kg/桶，b组5kg/桶。储存于阴凉仓库内，环境温度不低于10。

保质期：>12个月

技术参数：

颜色	白色
底层	自我打底
面层	不需要另涂其它涂层
干膜厚度	水泥：500微米；钢件：250微米
覆盖率	5-6m ² /组（500微米厚）
voc值	0
性能	附着力：优良 抗冲击力：优良 抗水浸能力：优良 抗化学侵蚀能力：优良

养护条件：

表面温度和50%相对湿度()	干燥到重刷（小时）	最后养生时间（小时）
7	12	168
16	8	168
24	6	168
32	4	168

施工时如果温度过低（7 以下）或养护时间不充分，会造成涂层附着力下降，影响涂层使用寿命。