

铁路桥梁压浆料

产品名称	铁路桥梁压浆料
公司名称	北京科莱恩新材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:科莱恩 型号:CGM 规格:25kg/袋
公司地址	北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园205号C区1100
联系电话	133-89187288 13389187288

产品详情

本公司压浆剂品种齐全,产品优质,灌浆料的诚信企业!

24小时热线：13389187288

联系人：李先生

孔道压浆剂

产品特点：1, 流动性好,强度高,不泌水,不分层。 2, 耐久性好,系无机灌浆材料,不存在老化,对钢筋无锈蚀,耐久坚固。 3, 压浆具有饱满早强,微膨胀等特性。 4, 产品具有高充盈性,可一次性压浆施工,管道内浆体密实无孔隙。 5, 预应力钢筋不锈蚀,与混凝土粘结牢固。 6, 使用方便,现场与水泥复配后,直接加水搅拌均匀即可使用,加水量以17-20%为宜。 产品用途：适用于后张梁预应力管道充填压浆,地锚系统的锚固灌浆,连续壁头止漏灌浆,围幕灌浆。适用于设备基础灌浆及梁柱接头,工程抢修和螺栓锚固。适用于高强度钢预应力混凝土构件孔隙灌浆,道桥梁加固。 技术指标：(执行标准：JTG/TF50-2011)

流动度 (s) : 初始值 18 ± 4 ; 30min值 30。 凝结时间 (h) : 初凝 4 ; 终凝 24。

24h自由膨胀率 (%) : 0-3。 抗压强度 (Mpa) : 7d 35 Mpa ; 28d 50 Mpa。

抗折强度 (Mpa) : 7d 6.5 Mpa ; 28d 10 Mpa。 24h自由泌水率 (%) : 0 含气量 (%) : 1-3

压力泌水率 (%) : 3.5 Cl离子含量 (%) : 0.06

推荐掺加量 : 掺加量为水泥重量的10-12% : 施工说明 : 1,

预应力筋的制作,锚具,夹具等的安装,预应力的施加,压浆等应满足设计要求。 2, 拌制预应力管道压浆料水泥浆的参考加水量为17%,水灰比不宜大于30%,实际水灰比需据试验确定。 在搅拌机中加入实际拌合水的80%-90% ,开动搅拌机,均匀加入全部压浆剂,边加入边搅拌,然后均匀加入全部水泥。全部粉料加入慢速搅拌2min,然后快速搅拌1min,加入剩下

的10%-20%的拌合水,继续搅拌1min。 3,

压浆料自搅拌至压入孔道

的延续时间,视气温情况而定,一般在30-45min范围内

。 4, 压浆料在使用前和压注过程中应连续搅拌。

注意事项 压浆时浆体温度应保持在5 -30 之间,否则应采取措施满足条件。

预应力管道压浆料,水称量准确,并严格按确定的水灰比加水,不得随意调整加水量。 包装及贮存

本产品为牛皮纸编织袋 (加内衬) 包装,净重50

公斤/袋。 本品须贮存于干燥通风的室内。 保质期6个月。

压浆剂型号

CGM压浆剂 CGM-08压浆剂 CGM-12压浆剂 CGM-11压浆剂

HEM-08压浆剂 HEM-11压浆剂 TD-C2压浆剂 TD-C21 压浆剂

H-60压浆剂 H-60A 压浆料 H-60B 压浆剂 TL 压浆剂 TD-C1 压浆剂

TD-C11压浆剂 DJ-01 压浆料 DJ-G 压浆料 DJ-T 压浆料 DJ-01 压浆剂

MS-507压浆剂 GRT-TL009 压浆剂 DJ-15预应力压浆剂

TYWJJ预应力孔道压浆剂 BT-6027压浆剂

本公司主营产品分为 :

一、建筑灌浆加固系列 : 高强无收缩灌浆料、环氧树脂灌浆料、孔道压浆料 (剂)、 支座砂浆、 钢筋锚固剂、 轨道胶泥、 高强耐磨料、 耐磨地坪硬化剂。 二、修补砂浆系列 : 环氧修补砂浆、 环氧树脂胶泥、 环氧树脂砂浆、 聚合物修补砂浆、 聚合物修补加固砂浆。 三、环氧结构胶系列 : 改性环氧植筋胶、 改性环氧粘钢胶、 改性环氧碳纤维布胶、 改性环氧灌缝胶、 A6微细裂缝封闭膏封缝胶、 石材干挂胶。 四、瓷砖粘贴及界面处理系列 : 陶瓷砖粘结剂、 玻化砖粘结剂、 大理石粘结剂、 马赛克粘结剂、 彩色防霉勾缝剂、 J302混凝土再浇剂、 303干粉界面剂、 108建筑胶粉。

