

# 压浆料厂家价格

产品名称	压浆料厂家价格
公司名称	北京科莱恩新材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:科莱恩 型号:CGM 规格:25kg/袋
公司地址	北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园205号C区1100
联系电话	133-89187288 13389187288

## 产品详情

销售热线：13389187288（李先生）

公路桥梁预应力孔道压浆料（简称：公路孔道压浆料）是以优质水泥与多种有机和无机材料复合而成的压浆材料。在施工现场按一定比例加水，并搅拌均匀后，用于后张预应力孔道压浆。产品浆体密实，保护预应力筋不受腐蚀；粘结牢固，保证预应力筋与混凝土之间的粘结力，使预应力有效传递。

该孔道压浆料具有微膨胀、无收缩、大流动、自密实、极低泌水率、充盈度高、气囊沫层薄直径小、强度高、防锈阻锈、低碱无氯、粘接度高、绿色环保的优良性能。不含氧化物、氯化物、亚硝酸盐等对钢筋有害组份，精制而成的压浆剂或与低碱低热硅酸盐水泥等精制复合而成的压浆料为本公司拳头产品。

产品特点：

- 1、流动性好，强度高，不泌水、不分层。
- 2、耐久性好，系无机灌浆材料，不存在老化，对钢筋无锈蚀，耐久坚固。
- 3、压浆具有饱满早强、微膨胀等特性。
- 4、产品具有高充盈性，可一次性压浆施工，管道内浆体密实无孔隙。

5、预应力钢筋不锈蚀，与混凝土粘结牢固。

6、使用方便，现场与水泥复配后，直接加水搅拌均匀即可使用，加水量以17-20%为宜。

产品用途：

1、适用于后张梁预应力管道充填压浆、地锚系统的锚固灌浆、连续壁头止漏灌浆、围幕灌浆。

2、适用于设备基础灌浆及梁柱接头、工程抢修和螺栓锚固。

3、适用于高强度钢预应力混凝土构件孔隙灌浆、道桥梁加固。

技术指标：(执行标准：JTG/TF50-2011)

流动度 (s)：初始值 $18 \pm 4$ ；30min值 30。

凝结时间 (h)：初凝 4；终凝 24。

24h自由膨胀率 (%)：0-3。

抗压强度 (Mpa)：7d 35 Mpa；28d 50 Mpa。

抗折强度 (Mpa)：7d 6.5 Mpa；28d 10 Mpa。

24h自由泌水率 (%)：0

含气量 (%)：1-3

压力泌水率 (%)：3.5

Cl离子含量 (%)：0.06

推荐掺加量：掺加量为水泥重量的10-12%：

施工说明：

1、预应力筋的制作，锚具、夹具等的安装，预应力的施加，压浆等应满足设计要求。

2、拌制预应力管道压浆料水泥浆的参考加水量为17%，水灰比不宜大于30%，实际水灰比需据试验确定。在搅拌机中加入实际拌合水的80%-90%，开动搅拌机，均匀加入全部压浆剂，边加入边搅拌，然后均匀加入全部水泥。全部粉料加入慢速搅拌2min，然后快速搅拌1min,加入剩下的10%-20%的拌合水，继续搅拌1min。

3、压浆料自搅拌至压入孔道的延续时间，视气温情况而定，一般在30-45min范围内。

4、压浆料在使用前和压注过程中应连续搅拌。

#### 注意事项：

- 1、压浆时浆体温度应保持在5 -30 之间，否则应采取措施满足条件。
- 2、预应力管道压浆料、水称量准确，并严格按确定的水灰比加水，不得随意调整加水量。

#### 包装及贮存：

- 1、本产品为牛皮纸编织袋（加内衬）包装，净重25公斤/袋。
- 2、本品须贮存于干燥通风的室内。保质期6个月。

#### 公司主营产品：

- 1、建筑灌浆加固系列:高强无收缩灌浆料、环氧树脂灌浆料、孔道压浆料(剂)、支座砂浆、道钉锚固剂、轨道胶泥、高强耐磨料、耐磨地坪硬化剂。
- 2、修补砂浆系列:环氧修补砂浆、环氧树脂胶泥、环氧树脂砂浆、聚合物修补砂浆、聚合物修补加固砂浆。
- 3、环氧结构胶系列:改性环氧植筋胶、改性环氧粘钢胶、改性环氧碳纤维布胶、改性环氧灌缝胶、A6微细裂缝封闭膏、封缝胶、石材干挂胶。
- 4、瓷砖粘贴及界面处理系列:陶瓷砖粘结剂、玻化砖粘结剂、大理石粘结剂、马赛克粘结剂、彩色防霉勾缝剂、J302混凝土再浇剂、303干粉界面剂、钢筋锚固剂、108建筑胶粉。