

K11通用型防水

产品名称	K11通用型防水
公司名称	广州市润捷建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:润捷 型号:WP-161
公司地址	广州市海珠区宝岗大道269号自编北塔610房
联系电话	86 020 34374103 13710888579

产品详情

K11通用型防水

WP-161 WP-163

产品特性

独特的渗透功能，浆料渗透入基材并与之形成牢固结合，可抵御高的静水压。
环保产品，无毒无异味，无辐射，适用于饮水池、游泳池、鱼池等长期浸水的地方。
可用于潮湿基面，适用于平面、立面、迎水面和背水面的防水施工。
良好的双向粘结性，在防水层上可直接进行抹灰、粘贴等操作。
防水层无需作保护层，完全干固后可直接进行下一道工序施工等。
水泥基产品，耐老化、耐候性好。
施工简单，不受施工部位复杂性的限制，直接涂刷，大大提高施工效率。

基面处理

基面应坚固、平整，无灰尘、油脂、脱模剂、蜡染物等，阴阳角做成弧形，施工前对基层缺陷部位要
如有渗漏现象，应先处理再进行防水施工。
基面疏松多孔基面应先进行封闭处理，水泥砂浆添加添加剂，提高施工效率，节约材料成本。轻

注意事项

应在5~40℃下施工，不能在负温或雨天施工。
在通风不良或封闭的环境下施工时，应设通风设施。
各建筑用周应柔性防水材料，及不同基材的交接面、各种伸缩缝、结构缝等在潜在微震动和移动的地方，

混凝土和水泥砂浆批荡基面应养护14天以上，方可进行防水层的施工。

适用范围

室内外的平立面混凝土结构、水泥抹底、砖墙、轻质砖等结构。
用于地下室、停车场、游泳池、水池、厨房、卫生间、阳台等位置。
可用于长浸水部位的防水。
用于外墙修补、瓷砖裂缝修补及大型翻新工程防水处理。

施工工艺

将粉料按比例倒入添加剂中，用搅拌器充分搅拌至均匀、无结团的膏糊状。静置5分钟后现略为搅拌效果
根据使用要求在决定施工遍数不能潮湿下用于防潮防渗涂刷1~2遍，用于防水涂刷2~3遍，以十字交叉方
第一遍施工完成后，须待其表干，但不粘手再进行第二遍施工，一般间隔为2小时左右。
如第一层干固时间太长，再施工应先润湿基面，至无明水方可施工。

增强处理：防水层如需增强，可采用无纺布或无碱玻纤布作胎体进行增强。

主要技术参数（产品执行标准JC/T984-2005）

抗渗压力 (Mpa)	抗压强度 (Mpa)	抗折强度 (Mpa)	粘结强度 (Mpa)	耐碱性	耐热性	参考用量 kg/m ² /mm
1.5	24	8	1.2	无开裂、剥落	无开裂、剥落	1.7~2.0

保存期

置于阴凉干燥处，避免阳光直接照射，未开封产品有效期12个月。

型号及包装

WP-161 25kg粉剂+ 9kg添加剂/套
WP-163 25kg粉剂+ 9kg添加剂/套

WP-163 15kg粉剂+ 5.4kg添加剂/套

WP-163 3.75kg粉剂+ 1.35kg添加剂/套