



#### 四、铜金粉使用注意事项：

应避免使用硝基纤维素和环氧树脂。因为二者都会与铜发生化学反应而生成胶状物；如一定要选用这两种树脂，则应尽可能短时间内使用。应尽可能选用低酸值（小于3）的树脂，树脂经系统的酸值越低越好。芳烃类和酯类溶剂有助于使铜金粉粒子完全润湿而达到充分分散，应避免使用醇类和酮类溶剂以及酸化不完全的脂类溶剂务必使用高纯度的树脂和溶剂（低含水量），如含有少量水分，建议在加入铜金粉颜料之前采用分子筛将水分除去。

五、铜金粉产品包装：25公斤/铁桶、50公斤/铁桶。