

湖南神力胶业集团厂家直供强力干挂胶

产品名称	湖南神力胶业集团厂家直供强力干挂胶
公司名称	湖南神力胶业集团有限公司
价格	125.00/组
规格参数	品牌:神力 型号:1890
公司地址	湖南省浏阳市长沙国家生物产业基地湖南神力实业有限公司
联系电话	400-886-9622 , 0731-83612002 13975132422

产品详情

【适用范围】

- 1、本产品适用于建材装饰行业。
- 2、幕墙安装中石材内外墙干挂，石材与金属挂件、金属与混凝土墙体、金属与金属间的粘接。
- 3、墙面上直接粘接大理石、花岗岩等石材；
- 4、旧墙面免开凿重贴翻新以及建筑钢筋混凝土加固时的填缝、密封和修补。
- 5、用于大理石、花岗岩、瓷砖、铁、碳钢、不锈钢、混凝土、水泥预制件等不同材质的互相粘接。
- 6、不可粘接土砖。

【性能特点】

本品具有粘接强度高、不含溶剂、不泛油、耐老化、耐水、耐冻融、不污染基材、外观颜色浅、细腻、不流挂。

【产品优势】

一、品质优势

- 1、粘接强度高、固化速度快、不污染基材、抗冲击振动、耐弱酸、耐碱、耐水、耐油、耐老化、耐冻融、耐低温；
- 2、外观颜色浅、细腻、不结块；

3、室内室外均可施工、施工时易搅拌、不流挂、常温固化。

二、环保优势

1、符合欧盟ROHS环保标准；

2、符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》国家强制标准。

【技术指标】

序号	标准等级	项目		建材行业标准要求 (JC887-2001)		
1	行业标准	适用期, min		30-90		
2		弯曲弹性模量, MPa		2000		
3		冲击强度, KJ/m ²		3.0		
4		拉伸剪切强度(钢-钢), MPa		8.0		
5		压剪强度, MPa	石材与石材	标准条件, 48h	10.0	
6				浸水,168h	7.0	
7				热处理80 ,168h	7.0	
8				冻融循环50次	7.0	
9			石材与不锈钢	标准条件,48h	10.0	
10	企业标准	外观		/	B级	
11		调胶比例 (体积比)		/		

【使用方法】

一、粘接材料的要求

- 1、石材正面背面要求牢固不散并处理干净，去除油污、灰尘并干燥，正面需粘贴时，光面一定要用砂轮打磨使其表面粗糙；
- 2、金属部件表面用砂纸清除锈层、油漆层及镀锌层；
- 3、墙面的浮灰用砂纸或钢丝刷处理干净。

二、使用环境

本产品使用时的最佳温度25-35℃，空气湿度小于75%。

三、调胶

- 1、先将A、B组分胶分别搅拌均匀后，再将胶按比例A:B=1:1（体积比）用刮刀充分搅拌均匀至胶液色泽一致；
- 2、调胶比例必须准确，胶液必须混合均匀，A、B两组份的取胶器具切勿混用，切忌将混合后的剩余胶液放回原包装内；
- 3、胶应现配现用，温度20~30℃时调胶100g，必须在10-15分钟可使用时间内用完，超过可使用时间应立即停止使用。如温度越高，调胶量越多，可使用时间越短；
- 4、A、B组份胶液盖子切勿混盖，使用时请随时盖好盖子，以免吸收空气中的水分和落入灰尘。

四、涂胶粘接

- 1、干挂法：在石材板上下左右端开短槽或长槽，槽宽一般为8-9毫米，在槽中放入配好的干挂胶，用8毫米的木棒来回施压，使胶体填满整个槽口，然后将不锈钢干挂件的一边插入槽中，另一边与墙体上的钢架网连接；
- 2、背栓法：在石材板的背部打4个圆槽，圆槽中放入配好的干挂胶，用8毫米的木棒来回施压，使胶体填满整个槽口，由4个金属锚栓插入圆槽连接，把石板固定；
- 3、直接粘贴法：先把石材板的四角涂上配好的干挂胶，再在中心部位涂上快干干挂胶，然后把石材背贴在平整度好的墙体上；
- 4、施工温度不宜低于5℃，冬季低温时，建议将胶体加热至（30℃-40℃）变稀后再涂胶施工；
- 5、在施工中需焊接安装时，焊点应离胶粘处3厘米以上。
- 6、干挂法的用胶量一般为300-500g/m²。

五、固化

- 1、常温（25℃）、湿度75%时2-3小时初固化，24小时后达到高强度；

2、胶必须在5℃以上固化，若气温低时，可在粘胶部位加热，但不得高于65℃。

六、清理

操作工具在胶未固化前，请使用棉布擦去，或者将棉布蘸酒精擦洗干净后待用。

【注意事项】

一、防护注意事项：

- 1、在通风良好的环境中使用；
- 2、皮肤、衣服上未固化胶液可在未固化前用棉布蘸酒精擦拭干净，再用肥皂水清洗；如不慎进入眼睛，用大量清水进行冲洗，随即就近治疗；如不慎吞食，禁止催吐，给饮大量鸡蛋清或牛奶，立即就近医治；
- 3、应放置在儿童接触不到的地方，切勿入口；

二、使用注意事项：

- 1、被粘物含湿率不能超过15%；
- 2、被粘物表面必须处理干净后再粘接，否则会影响粘接强度；
- 3、粘接物表面光滑，未做粗糙处理；
- 4、严格按配比进行调胶，调胶必须均匀，不留死角；
- 5、A、B二组份的用具不能混合使用，以免提早发生固化反应；
- 6、调胶后，必须在可使用时间内用完；
- 7、施工温度和固化温度低于5℃；
- 8、胶在固化初期不能带负荷；
- 9、胶必须填满槽口，以避免填充不到位；
- 10、A、B组分的包装盖不能混盖、取胶工具不能混用；
- 11、A、B组分胶使用后，务必盖严盖子，胶液不得裸露；
- 12、在粘接时，遇到技术难题，请致电湖南省建筑胶粘剂技术研究院，求助热线：0731-82974699；传真：0731-83634250。或咨询被粘材料的研究院了解被粘材料的理化性质；
- 13、在发现粘接效果失败后，请立即停止使用，致电我集团湖南省建筑胶粘剂技术研究院电话0131-82974699，如电话出现故障，请致电客服免费电话400-866-9622；
- 14、本产品为碱性，禁止与酸性材料及化学品使用；
- 15、对超过保质期的产品，经检验合格后可继续使用。

16、本产品A组分胶在气温低时储存有可能会出结晶现象，可将胶置于热水中加热后即可恢复原状，不影响使用；

17、不同的季节，产品务必要选用不同的使用温度的配方，否则会带来施工不方便，会严重的影影响产品质量，我司产品分冬夏季产品配方，可以满足客户的需求；

【储运包装】

1、本产品储存于阴凉、干燥、通风的仓库内，储存温度5-40℃，湿度小于85%本产品自生产之日起，有效期一年，过期经检验合格后可继续使用。

2、本产品为一般危险品，运输过程中远离热源和火源，防止日晒、雨淋。在运输、装卸过程中应轻拿轻放，禁止翻滚、撞击、重压、倒置和侧放。运输过程中控制温度在5-40℃。

3、包装规格：2kg/套（9套/件），9公斤/套（2套/件），18kg/套塑料桶包装。