

瓷砖 玻化砖 加气块粘合剂 界面剂 砂浆王

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 瓷砖 玻化砖 加气块粘合剂 界面剂 砂浆王 |
| 公司名称 | 通州区金新金恒水泥制品加工厂 |
| 价格 | 10.00/袋 |
| 规格参数 | 品牌:金恒 型号:JH-2 |
| 公司地址 | 南通市通州区金新街道花家渡村31组 |
| 联系电话 | 15996698015 |

产品详情

产品特点

本品是一种聚合物改性的水泥基专用粘结剂，其施工操作性能、粘结性能等较之传统的水泥砂浆有大幅改善。无需浸砖，施工快捷；薄层施工、减轻自重；粘结力强、不易空鼓；无毒环保、耐侯、耐水性好。

产品用途

通用型：陶瓷砖专用粘结剂，适用于室内、外墙及地面粘贴陶瓷砖，亦可用于防水卷材抹面保护层。

增强型：玻化砖专用粘结剂，适用于室内、外墙及地面粘贴玻化砖、通体砖等。

强力型：大理石、马赛克专用粘结剂，适用于室内、外墙及地面粘贴薄型大理石、大块石材、花岗岩、聚苯板、挤塑板、岩棉板等。

使用范围

本粘结剂可广泛应用在混凝土砂浆墙面，地面以及各类墙板表面上粘结瓷砖。

主要特性

- 1、 粘结强度高；粘结强度约是纯水泥的2 - 3倍。
- 2、 施工性能好；本品具有良好的保水性、抗流坠性调整时间可达20分钟左右。
- 3、 节约成本；由于本粘结粉属于薄层粘结，可大大减少用量，节约成本。
- 4、 耐久性好；本品具有一定的柔韧性，由于薄层粘结，抵抗变形的能力增强，具有良好的耐久性。

使用方法及注意事项

- 1、 基层处理：基层要求坚实平整，无浮灰、松软层和油污，大的空洞需预先修补。
- 2、 料浆配制：将瓷砖粘结粉缓缓加入一定量的水中，水灰比约1：4，边加入边搅拌到适宜的稠度为止，静置10Min后再搅拌均匀即可使用，注意在料浆配制一次不可配制太多，以初凝（5h左右）前用完为好。
- 3、 瓷砖粘结：将搅拌好的料浆用齿形镬刀涂在基层上，使之均匀分布并梳成条纹状，以便空气的排除，在瓷砖背面薄刮一层料浆，将瓷砖的整个背面与瓷砖粘结剂完全密合，不得留空缝。瓷砖粘结前一般不需要泡水预湿，只需将瓷砖表面浮土清理干净即可。
- 4、 勾缝、清洗、与传统的操作工艺相同，但要保证勾缝密实、饱满、光滑。

5、厚度因砖材而异，一般大理石：粘结剂应在5 - 7mm；面砖:粘结剂应在3 - 4mm,；地砖：粘结剂应在5 - 7mm；凝固时间与种种因素有关（气温、干燥度）一般初凝时间为5 - 6小时，终凝时间为24小时，粘结广场一星期后才能行驶车辆，下雨时切勿施工，施工应在5 ° C以上。

包装.储存与运输

1. 包装规格：粉料包装25 kg ± 0.5kg/袋。宜储存在干燥、通风环境中，防水、防潮，未开封状态下保质期为6个月，可按一般货物运输。

2. 本品无毒、无味、不燃、储存和运输可按非危险品办理。